

بررسی تجربی رفتار رشد ترک و طول عمر خستگی نمونه‌های متقارن U-شکل

* محمود شریعتی*

دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شهرورد

*شهرورد، صندوق پستی ۳۱۶

mshariati@shahroodut.ac.ir

(دریافت مقاله: اردیبهشت ۱۳۸۶، پذیرش مقاله: فروردین ۱۳۸۷)

چکیده- در این تحقیق رفتار رشد ترک و طول عمر خستگی نمونه‌های U - شکل متقارن به‌طور تجربی بررسی و مطالعه شده است. ورقهای استفاده شده، ضخامت‌های متغیر ۱ و ۱/۵ میلیمتر دارند که به صورت ۱-۱ میلیمتر، ۱-۱/۵ میلیمتر و ۱/۵-۱/۵ میلیمتر در فرایند جوشکاری نقطه‌ای به‌یکدیگر متصل شده‌اند. جنس نمونه‌ها از فولاد نرم انتخاب شده است. نمونه‌ها توسط دستگاه سروهیدرولیک 8802 INSTRON با ظرفیت نیروسنج ۲۵ کیلونیوتن تحت بارگذاری متناوب با دامنه ثابت اما سطوح بار مختلف قرار گرفتند. در حین انجام آزمایشها، طول ترک به‌ازای تعداد سیکل مشخصی توسط میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی ۱۰۰ برابر با دقت اندازه‌گیری شد. از نتایج تجربی مشاهده می‌شود که در نمونه‌های با ضخامت متغیر، ترک همواره در ورقه نازک شروع می‌شود و نیز این ورق نازک است که در نهایت دچار شکست می‌شود. همچنین در نمونه‌های با ضخامت یکسان، ترک در هر دو ورق تقریباً با طولی یکسان ایجاد می‌شود. ضمناً استفاده از جوشکاری نقطه‌ای در قطعات با ضخامت متغیر، تغییر چشمگیری در طول عمر خستگی آنها ایجاد نمی‌کند. ضمناً هر چه قطر نقطه جوش بیشتر باشد، طول عمر خستگی بالاتری دارد.

کلید واژگان: جوشکاری نقطه‌ای، طول عمر خستگی، ترک، انتشار ترک، نمونه‌های U - شکل.

جوش شده در عمل تحت تأثیر بارگذاری مرکب قرار دارد، پژوهشگران بر روی نمونه‌هایی با هندسه‌های مختلف تحقیق کرده‌اند. از میان آنها می‌توان به هارتمن^۱، دیویدسون^۲ [۲]، راجا^۴ [۴]، ونگ و اوینگ^۵ [۵]، سیلام و همکاران^۶ [۶]، شپرد و پن^۷

۱- مقدمه

از فرایند نقطه جوش به‌طور وسیعی به‌منظور متصل کردن دو ورق به‌یکدیگر به‌ویژه در صنایع اتومبیل‌سازی استفاده می‌شود. تاکنون پیش‌بینی و مدل‌سازی طول عمر خستگی انواع نمونه‌ها توسط محققان مختلفی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. به عنوان مثال کار زنگ^۱ را ببینید [۱]. از آنجا که قطعات نقطه

2. Hartmann
3. Davidson
4. Radaj
5. Wang and Ewing
6. Swellam et al.
7. Sheppard and Pan

1. Zhang



روش تنش ساختاری معادل مطالعه کردند [۱۵]. لین و همکاران^{۱۲} در زمینه زوال نقطه جوشها با در نظر گرفتن حالت تنش صفحه‌ای تحقیق کردند [۱۶].

هدف از این پژوهش، بررسی رفتار رشد ترک و تعیین طول عمر خستگی نمونه‌های نقطه جوش شده U - شکل متقارن تحت تأثیر بارگذاری‌های مختلف است. اثر قطر نقطه جوش در دو قطر ۴ میلیمتر و ۶ میلیمتر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

۲- نتایج تجربی

۱- نمونه‌های آزمایش

در این تحقیق از نمونه‌های U - شکل متقارن استفاده شده است. هدف از این آزمایش، پیش‌بینی عمر خستگی و تعیین رفتار رشد ترک در نقطه جوش و در عرض ورقه و همچنین بررسی نوع شکست با توجه به قطر دکمه جوش است. شکل ۱ هندسه نمونه مورد آزمایش را نشان می‌دهد.



شکل ۱ هندسه نمونه مورد آزمایش

12. P. C. Lin

[۷] و ژنگ [۸] اشاره کرد. از آنجا که محیط اطراف دکمه جوش^۱ به عنوان ترک طبیعی یا شیار اولیه تلقی می‌شود، معمولاً در مکانیک شکست به تجزیه و تحلیل نقطه جوش و تعیین طول عمر خستگی آن پرداخته می‌شود. نتایج تجربی در تحلیل و مدلسازی رفتار نقطه جوش توسط مفاهیم مکانیک شکست، نقش مهمی ایفا می‌کنند. زیرا نتایج حاصل از مدلها باید با نتایج تجربی مطابقت داشته باشد؛ در غیر این‌صورت مدلها قابل اعتقاد نیست. از جمله تحقیقاتی که در آنها آزمایش‌های تجربی بر روی انواع نمونه‌های نقطه جوش شده انجام شده، می‌توان به مقالات زیر اشاره کرد. ادیب و همکاران^۳ با استفاده از روش حجمی^۳ به پیش‌بینی طول عمر خستگی نقطه جوشها پرداخته‌اند [۹]. زین سان و همکاران^۴ تأثیر اندازه منطقه ذوب و مد زوال^۵ را بر حداکثر و میزان جذب انرژی فولادهای پر استحکام بررسی کردند [۱۰]. زین لانگ و همکاران^۶ در زمینه خواص خستگی و مشخصه‌های زوال ورقه‌ای پر استحکام نقطه جوش شده پژوهش کردند [۱۱]. بی‌یونگ هو چوئی و همکاران^۷ در زمینه طول عمر خستگی ورقه‌ای فولادی نقطه جوش شده سه‌تایی (سه ورق بر روی یکدیگر) تحقیق کردند [۱۲]. لین و همکاران^۸ در زمینه مدلسازی رشد ترک خستگی نقطه جوشها تحت شرایط بارگذاری دوره‌ای^۹ مطالعه کردند [۱۳]. نینگ پن و همکاران^{۱۰} در زمینه پیش‌بینی طول عمر خستگی نقطه جوشها تحت محدوده کرنش دوره‌ای تحقیق کردند [۱۴]. هونگ تائه کنگ^{۱۱} در خصوص پیش‌بینی طول عمر خستگی اتصالات نقطه جوش شده با استفاده از

- 1. Nugget
- 2. Adib H
- 3. Volumetric Method
- 4. Xin Sun
- 5. Failure
- 6. Xin Long
- 7. Byoung-Ho Choi
- 8. S.-H. Lin
- 9. Cyclic
- 10. Ning Pan
- 11. Hong Tae Kang

ASTM-E8^۱ به منظور تعیین نمودار تنش - کرنش انجام شد که در نتیجه، تنش تسلیم ماده برابر ۲۶۰ مگاپاسکال و استحکام نهایی آن برابر ۳۴۰ مگاپاسکال به دست آمد. حداقل نیروی متوسط قابل تحمل توسط ورق ۱ میلیمتری برابر N ۴۲۴۹ و ورق ۱/۵ میلیمتری برابر N ۶۵۱۶ بود. عرض نمونه‌های کشش استاندارد برابر ۱۲/۵ میلیمتر بود.

۳- آزمایش‌های خستگی

هدف از آزمایش‌های خستگی در این تحقیق عبارت است از:

- ۱- تعیین طول عمر خستگی نمونه‌ها
 - ۲- اندازه‌گیری میزان رشد ترک در عرض نمونه (اندازه‌گیری رشد ترک از زمانی که ترک بر روی سطح نمونه قابل رؤیت می‌شد تا هنگامی که نمونه دچار شکست کامل می‌شد، ادامه داشت)؛
 - ۳- بررسی نوع شکست با توجه به قطر دکمه جوش؛
 - ۴- پیش‌بینی شروع انتشار ترک خستگی.
- کلیه آزمایش‌های خستگی با استفاده از دستگاه سروهیدرولیک تحت بارگذاری با دامنه ثابت انجام شد. همچنین آزمایشها در حالت کترول بار و با فرکانس Hz ۱۰ انجام شد. نحوه قرار گرفتن نمونه‌ها در دستگاه در شکل ۲ نشان داده شده است.



شکل ۲ نحوه قرار گرفتن نمونه‌ها در دستگاه تست خستگی

1. Standard Test Methods of Tension of Metallic Materials

۲-۲- شرایط جوشکاری نمونه‌ها

نمونه‌های آزمایش با استفاده از دستگاه جوش نقطه‌ای پدالی جوشکاری شد. شرایط جوشکاری به شرح زیر است:

نیرو: به صورت تجربی توسط کاربر وارد شد.

جریان جوشکاری: ۸ kA

زمان نگهداری: ۳ ثانیه

قطر الکترود: در این سری از آزمایشها برای ایجاد جوش نقطه‌ای با قطر متغیر از الکترودهایی با قطر ۴ و ۶ میلیمتر استفاده شد.

جنس نمونه‌ها: فولاد نرم.

ضخامت ورقهای به کار رفته متفاوت بود و از دو نوع ورقه با ضخامت ۱ و ۱/۵ میلیمتری استفاده شد.

۳-۲- روش نامگذاری نمونه‌های U- شکل

با توجه به استفاده از ورقه‌هایی با دو ضخامت متفاوت، نمونه‌های U- شکل به دو گروه که هر یک شامل سه گروه مختلف است، تقسیم شد. گروه اول نمونه‌هایی با قطر دکمه جوش ۴ mm² است. این نمونه‌ها به صورت UA**-* نامگذاری می‌شود. UA نشانه نمونه‌های با قطر دکمه جوش ۴ میلیمتر است. عدد اول و عدد دوم ضخامت ورقه‌های تشکیل دهنده نمونه و عدد سوم شماره نمونه در هر گروه است. گروه دوم (نمونه‌های با قطر دکمه جوش ۶ میلیمتر) نیز مانند گروه اول نامگذاری می‌شود، با این تفاوت که نشانه نمونه UB است. به عنوان مثال، نشانه UA10-15-1 بدین معنی است که ورقی با ضخامت ۱ میلیمتر به ورقی به ضخامت ۱/۵ میلیمتر با قطر نقطه جوش ۶ میلیمتر جوشکاری شده است. عدد ۱ نشان دهنده اولین نمونه از این گروه است.


۴- خواص ماده

تمامی نمونه‌های استفاده شده در این تحقیق از جنس فولاد فولاد نرم بود. آزمایش کشش استاندارد به کمک دستگاه INSTRON 8802 توسط مؤلفان و بر طبق استاندارد

را تحمل کرده است. همانطور که مشاهده می‌شود ترک در هر دو ورق ایجاد شده اما در یکی از آنها رشد بیشتری داشته است و ترک عرض نمونه را تا حد زیادی طی کرده است.



الف) زوال نقطه جوش بدون رشد ترک



ب) کنده شدن نقطه جوش پس از رشد ترک

شکل ۳ انواع واماندگی دکمه جوش



شکل ۴ نحوه رشد ترک در ورقهای با ضخامت ۱/۵ میلیمتر

۱-۳- نتایج تعیین طول عمر خستگی و نوع شکست نمونه‌ها
در این بخش هدف از آزمایش، تعیین طول عمر خستگی و شناسایی رفتار خستگی در نمونه‌های U - شکل حاوی اتصالات جوش نقطه‌ای است.

نتایج آزمایشها برای نمونه‌های UA و UB در جداول ۱ و ۲ ارائه شده است. در این جداول علاوه بر طول عمر خستگی نمونه‌ها، نوع شکست نهایی هر نمونه نیز ثبت شده است. به طور کلی در نمونه‌های U - شکل دو نوع شکست مشاهده شد.

۱- شکست دکمه جوش^۱: این نوع واماندگی به دلیل کوچک بودن قطر دکمه جوش یا بزرگ بودن نیروی اعمال شده رخ می‌دهد. این شکست در فصل مشترک دکمه جوش دو ورقه اتصالی به وجود می‌آید. اگر نیروی اعمال شده از حد تحمل نقطه جوش بیشتر باشد، زوال به صورت کاملاً ناگهانی و بدون رشد ترک در ورقهای متصل شده رخ می‌دهد (شکل ۳-الف)، اما اگر نیروی اعمال شده کمی کمتر از حد تحمل و استحکام نقطه جوش باشد، ابتدا ترک به مقدار کمی (در حد ۱-۲ میلیمتر) رشد کرده و سپس واماندگی می‌شود.

۲- کنده شدن دکمه جوش^۲: در این نوع شکست ابتدا ترک در ضخامت ورقه کاملاً رشد می‌کند و پس از رسیدن به سطح نمونه و رشد قابل توجه در عرض نمونه، به دلیل کاهش استحکام نمونه، دکمه جوش از جای خود کنده شده و شکست رخ می‌دهد (شکل ۳-ب).

همچنین نحوه رشد ترک در چند نمونه U - شکل در شکلهای ۴ تا ۷ نشان داده شده است

شکل ۴ نمونه ۱۵-۱۵ UB را نشان می‌دهد که ضخامت هر دو ورق در آن ۱/۵ میلیمتر است و تحت تأثیر نیروی حداکثر برابر ۹۰۰ نیوتون قرار گرفته و ۲۰۲۷۳۰ دوره بارگذاری


1. Nugget Fracture
2. Nugget Pull Out

شکل ۷ نمونه UA15-15-۲ را نشان می‌دهد که ضخامت هر دو ورق ۱/۵ میلیمتر است و تحت تأثیر نیروی حداکثر برابر ۶۵۰ نیوتون قرار گرفته و ۳۴۲۸۸۱ دوره بارگذاری را تحمل کرده است. همانطور که مشاهده می‌شود ترک به طور قابل توجهی در یکی از ورقها رشد کرده اما در ورق دیگر ترکی مشاهده نمی‌شود.



شکل ۷ نحوه رشد ترک در ورقهای با ضخامت ۱/۵ میلیمتر

در شکل ۸، نمودار بار بر حسب عمر خستگی برای بعضی از نمونه‌های UA ارائه شده است.




شکل ۸ نمودار بار بر حسب طول عمر خستگی برای نمونه‌های UA

شکل ۵، نمونه UB10-10-۲ را نشان می‌دهد که ضخامت یکی از ورقها ۱ میلیمتر و دیگری ۱/۵ میلیمتر است و تحت تأثیر نیروی حداکثر برابر ۶۵۰ نیوتون قرار گرفته و ۱۵۹۲۲ دوره بارگذاری را تحمل کرده است. همانطور که مشاهده می‌شود قبل از آنکه ترک بتواند در آن رشد کند، ورق نازکتر (سمت چپ) دچار پارگی شده در حالی که ورق ضخیم‌تر هیچ‌گونه ترکی آسیبی ندیده است.



شکل ۵ نحوه ایجاد زوال در دو ورق با ضخامت‌های ۱ و ۱/۵ میلیمتر هیچ‌گونه ترکی مشاهده نمی‌گردد

شکل ۶ نمونه UB10-10-۱ را نشان می‌دهد که ضخامت هر دو ورق ۱ میلیمتر است و تحت تأثیر نیروی حداکثر برابر ۶۵۰ نیوتون قرار گرفته است. همانطور که مشاهده می‌شود قبل از آنکه ترک به طور قابل توجهی در ورقها رشد کند، هر دو ورق به دلیل نازک بودن، دچار پارگی شده است.



شکل ۶ نحوه رشد ترک در ورقهای با ضخامت ۱ میلیمتر

جدول ۱ نتایج طول عمر خستگی برای نمونه‌های UA - شکل متقارن

| نوع نمونه، U - شکل | حداکثر نیروی (N) | اعمال شده | N_t تعداد دوره بارگذاری تا شکست نمونه | نسبت بار (نسبت بار حداقل به بار حداکثر) R | نوع شکست | طول نهایی ترک مشاهده شده در سطح نمونه (mm) |
|--------------------|------------------|-----------|---|---|-------------------|--|
| UA | 1mm-1mm | ۲۰۰ | ۱۳۳۵۲۵۵ | ۰/۰۲ | کنده شدن نقطه جوش | ۴ شکست رخ نداده است |
| | | ۳۵۰ | ۴۵۸۴۶۳ | ۰/۰۲ | کنده شدن نقطه جوش | ۲۵ |
| | | ۵۰۰ | ۱۱۶۳۳۵ | ۰/۰۴ | کنده شدن نقطه جوش | ۲۳ |
| | | ۶۵۰ | ۱۷۵۵۷ | ۰/۰۲ | کنده شدن نقطه جوش | ۱۱/۵ شکست رخ نداده است |
| | | ۲۰۰ | ۱۳۳۵۰۰۰ | ۰/۰۲ | کنده شدن نقطه جوش | ۶ شکست رخ نداده است |
| | 1mm-1/5mm | ۳۵۰ | ۲۳۳۱۸۲ | ۰/۰۲ | کنده شدن نقطه جوش | ۱۸ |
| | | ۵۰۰ | ۶۰۹۳۳ | ۰/۰۲ | کنده شدن نقطه جوش | ۱۸ |
| | | ۶۵۰ | ۱۳۵۴۹ | ۰/۰۱ | شکست نقطه جوش | ۷/۵ |
| | | ۵۰۰ | ۱۴۳۴۰۰۰ | ۰/۰۱ | کنده شدن نقطه جوش | ۲۵ |
| | | ۶۵۰ | ۲۴۲۸۸۱ | ۰/۰۱ | کنده شدن نقطه جوش | ۱۵ |
| V/5mm-1/5mm | V/5mm-1/5mm | ۸۰۰ | ۱۵۶۵۹۲ | ۰/۰۱ | کنده شدن نقطه جوش | ۱۸/۵ |
| | | ۹۰۰ | ۱۱۳۴۳۵ | ۰/۰۱ | کنده شدن نقطه جوش | ۱۰/۵ |

جدول ۲ نتایج طول عمر خستگی برای نمونه‌های UB - شکل متقارن


| نوع نمونه، UB - شکل | \mm-\mm | \mm-\mm | \mm-\mm | حداکثر نیروی اعمال شده (N) | تعداد دوره بارگذاری تا شکست نمونه | نسبت بار (نسبت بار حداقل به بار حداکثر) R | نوع شکست | طول نهایی ترک مشاهده شده در سطح نمونه (mm) |
|---------------------|---------|---------|---------|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | | ۲۰۰ | ۱۳۰۸۱۶ | ۰/۰۲ | کنده شدن نقطه جوش | ۶/۵ شکست رخ نداده است |
| | | | | ۳۵۰ | ۳۲۵۸۹۰ | ۰/۰۲ | کنده شدن نقطه جوش | ۲۵ |
| | | | | ۵۰۰ | ۵۳۷۶۶ | ۰/۰۲ | کنده شدن نقطه جوش | ۸/۵ |
| | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | ۲۷۵ | ۱۲۳۸۹۰۰ | ۰/۰۲ | کنده شدن نقطه جوش | ۱۰ |
| | | | | ۳۵۰ | ۴۶۰۱۳۵ | ۰/۰۰۴ | شکست نقطه جوش | ۲۰ |
| | | | | ۵۰۰ | ۵۸۳۳۸ | ۰/۰۱ | کنده شدن نقطه جوش | ۱۱ |
| | | | | ۶۵۰ | ۱۰۹۲۲ | ۰/۰۰۵ | کنده شدن نقطه جوش | ۸ |
| | | | | ۵۰۰ | ۱۱۹۹۳۴۶ | ۰/۰۱ | شکست نقطه جوش | ۲/۵ |
| | | | | ۶۵۰ | ۵۸۴۲۴۳ | ۰/۰۱ | شکست نقطه جوش | ۷ |
| | | | | ۸۰۰ | ۲۴۰۴۱۱ | ۰/۰۱ | شکست نقطه جوش | ۸ |
| | | | | ۹۰۰ | ۲۰۲۷۳۰ | ۰/۰۱ | کنده شدن نقطه جوش | ۱۹ |

به راحتی قابل اندازه‌گیری باشد، بر روی سطح نمونه‌ها با استفاده از کولیسی دقیق، خطوطی به فاصله ۱ میلیمتر از یکدیگر ایجاد شد.


در شکل‌های ۱۱ و ۱۲ چند نمونه از تصاویر رشد ترک بر روی سطح نمونه به‌ازای تعداد مختلف دوره بارگذاری نشان داده شده است.

۳-۳- بررسی رفتار رشد ترک خستگی نسبت به تعداد دوره بارگذاری

در شکل‌های ۱۳ تا ۱۷، نمودارهای طول ترک بر حسب تعداد دوره بارگذاری و رابطه آنها و همچنین فرمول رشد ترک خستگی بر حسب تعداد دوره بارگذاری برای بعضی از نمونه‌ها آورده شده است.




تعداد دوره بارگذاری = ۱۳۶۵۰۰۰




تعداد دوره بارگذاری = ۱۴۰۰۰۰۰

شکل ۱۱ تصاویر نمونه UA15-۱ و UA15-۱۵ حین بارگذاری

در شکل ۹، نمودار بار برابر حسب عمر خستگی برای بعضی از نمونه‌های UB ارائه شده است.



شکل ۹ نمودار بار برابر طول عمر خستگی برای نمونه‌های UB در شکل ۱۰، مقایسه‌ای بین طول عمر خستگی برای بعضی از نمونه‌های UA و UB ارائه شده است.



شکل ۱۰ مقایسه طول عمر خستگی برای بعضی از نمونه‌های UB و UA

۳-۲- اندازه‌گیری رشد ترک خستگی


همزمان با انجام آزمایشها، سطح نمونه با استفاده از میکروسکوپ NIKON SMZ-1 به‌وسیله دوربین دیجیتالی به صورت تصویری بررسی شد. برای اینکه بتوان رشد ترک را با وضوح بیشتری مشاهده کرد، سطح تمامی قطعات در اطراف جوش نقطه‌ای با استفاده از سمباده درشت و نرم صیقلی شد. همچنین برای آنکه در طول بارگذاری، طول ترک




$$a = 2/626 e^{rE-0.5N}$$

$$da/dN = r/86 e^{rE-0.5N}$$

شکل ۱۳ نمودار طول ترک بر حسب تعداد دوره بارگذاری و
رابطه آن برای نمونه UA ۱۰-۱۵-۲



تعداد دوره بارگذاری = ۲۳۰۰۰




$$a = 5E-12N^3 - 3E-0.8N^2 + 0.000N - 2/923$$

$$da/dN = 15E-12N^2 - 6E-0.8N$$

شکل ۱۴ نمودار طول ترک بر حسب تعداد دوره بارگذاری و
رابطه آن برای نمونه UA ۱۵-۱۵-۴



تعداد دوره بارگذاری = ۲۶۰۰۰



$$a = 2E-14N^3 - 2E-0.9N^2 + 9E-0.5N - 0/123$$

$$da/dN = 6E-14N^2 - 4E-0.9N - 9E-0.5$$

شکل ۱۵ نمودار طول ترک بر حسب تعداد دوره بارگذاری و
رابطه آن برای نمونه UB ۱۰-۱۰-۲




تعداد دوره بارگذاری = ۳۰۰۰۰



تعداد دوره بارگذاری = ۳۲۵۸۹۰


شکل ۱۲ تصاویر نمونه UB ۱۰-۱۰-۲ در حین بارگذاری

ترسیم کنیم، نقطه‌ای که در آن شیب نمودار از مقداری تقریباً صفر به مقداری مثبت افزایش می‌یابد، نقطه شروع انتشار ترک است. این موضوع در شکل‌های ۱۸ تا ۲۶ تا آورده شده است. (شکل ۱۸-الف)، محدوده بارگذاری بر روی نمونه را نشان می‌دهد که در آن مقدار بار حداکثر و حداقل مشخص شده است. این نوع بارگذاری برای کلیه نمونه‌ها اما برای نیروهای مختلف انجام شده است. همچنین در تمامی شکل‌های ۱۸ تا ۲۶، نمودارهای مربوط به تغییرات سفتی آورده شده که در آنها تغییر در شیب منحنی جابه‌جای - تعداد دوره بارگذاری، نشان‌دهنده تغییر در سفتی نمونه است. به عنوان مثال در شکل ۱۹، حداکثر مقدار بار اعمال شده برابر 350 N است و با توجه به (شکل ۱۹-ب)، شروع انتشار ترک تقریباً در 9000 دوره بارگذاری بوده است.




الف) نمودار بار - تعداد دوره بارگذاری برای نمونه

$$P_{\max} = 65\text{ N}, \text{UA}10-10-1$$



ب) نمودار جابه‌جایی - تعداد دوره بارگذاری برای نمونه
 $P_{\max} = 65\text{ N}, \text{UA}10-10-1$ (شروع انتشار ترک تقریباً در 4000 سیکل)


شکل ۱۸ جابه‌جایی - تعداد دوره برای نمونه ۱۰-۱



$$a = \sqrt{E} \cdot N^{\alpha} - 3E^{-0.5}N^{0.006}$$

$$da/dN = 14E^{-1} \cdot N^{-0.5}$$

شکل ۱۶ نمودار طول ترک بر حسب تعداد دوره بارگذاری و رابطه آن برای نمونه ۱۰-۱۵-۱



$$a = 1E^{-1} \cdot N^{\alpha} - 4E^{-0.8}N^{0.006} - 30.9/8$$


$$da/dN = 2E^{-1} \cdot N^{-0.8} - 8E^{-0.8}N^{0.006}$$

شکل ۱۷ نمودار طول ترک بر حسب تعداد دوره بارگذاری و رابطه آن برای نمونه ۱۰-۱۵-۴


۴- پیش‌بینی شروع انتشار ترک خستگی

هر نمونه قبل از شروع ترک دارای سفتی^۱ مشخصی است. پس از شروع ترک و رشد آن، سفتی نمونه تغییر می‌یابد، به‌طوری‌که هر چه طول ترک بیشتر می‌شود، سفتی نمونه کاهش می‌یابد. لذا از روی این خاصیت نمونه‌ها می‌توان شروع انتشار ترک خستگی را اندازه گرفت. اگر نمودارهای جابه‌جایی عمودی نمونه‌ها بر حسب تعداد دوره بارگذاری را

1. Stiffness




شکل ۲۲ نمودار جابه‌جایی - تعداد دوره بارگذاری برای نمونه (شروع انتشار ترک تقریباً در ۱۲۵۰۰ سیکل)




شکل ۱۹ نمودار جابه‌جایی - تعداد دوره بارگذاری برای نمونه (شروع انتشار ترک تقریباً در ۹۰۰۰ سیکل)




شکل ۲۳ نمودار جابه‌جایی - تعداد دوره بارگذاری برای نمونه (شروع انتشار ترک تقریباً در ۸۰۰۰ سیکل)



شکل ۲۰ نمودار جابه‌جایی - تعداد دوره بارگذاری برای نمونه (شروع انتشار ترک تقریباً در ۶۰۰۰ سیکل)



شکل ۲۴ نمودار جابه‌جایی - تعداد دوره بارگذاری برای نمونه (شروع انتشار ترک تقریباً در ۱۲۰۰۰ سیکل)



شکل ۲۱ نمودار جابه‌جایی - تعداد دوره بارگذاری برای نمونه (شروع انتشار ترک تقریباً در ۱۵۰۰۰ سیکل)


رشد ترک در بین ضخامت ورقه مشاهده می‌شود (تا زمان قابل رؤیت شدن ترک در سطح نمونه که معمولاً زمانی قابل مشاهده بود که طولی در حدود ۲ میلیمتر داشت). با توجه به نتایج مشخص می‌شود که در نمونه‌های با طول عمر زیاد (بار اعمال شده کم) مرحله جوانه‌زنی و رشد ترک بیشتر از نیمی از طول عمر نهایی را شامل می‌شود؛ این در حالی است که در نمونه‌های با طول عمر کم (بار اعمال شده زیاد)، مراحل جوانه‌زنی و رشد ترک تا سطح، به‌طور میانگین در حدود ۴۰ درصد از عمر نهایی نمونه‌ها را تشکیل می‌دهد.

۲- ترک‌ها به صورت کاملاً رشد یافته و ناگهانی به سطح خارجی می‌رسند، به‌طوری که اندازه‌گیری ترک‌های ریز (کمتر از ۲ mm) با استفاده از ابزار ممکن نیست. به‌طور کلی ترک‌ها وقتی در سطح خارجی نمایان می‌شوند، طولی در حدود ۵-۴ mm داشتند.


۳- محل ترک‌ها در سطح خارجی، در دور دکمه جوش و در سمت لبه عمودی است.

۴- از جدول ۳ می‌توان به رابطه نوع شکست با طول عمر پی برد. به‌طور کلی هر چه طول عمر بیشتر باشد، شکست به صورت ناگهانی و از نوع شکست دکمه جوش خواهد بود.

۵- در تمامی منحنی‌های جابه‌جایی بر حسب تعداد دوره بارگذاری، در تعداد پایین دوره، شب منحنی، تقریباً ثابت و نزدیک به صفر است. اما پس از تعدادی دوره بارگذاری - که برای هر نمونه با توجه به ضخامت و بارگذاری آن متفاوت است - شب منحنی تغییر کرده و افزایشی می‌شود، که در واقع این نقطه را می‌توان تقریباً همان نقطه‌ای دانست که جوانه‌زنی ترک شروع شده است.



شکل ۲۵ نمودار جابه‌جایی - تعداد دوره بارگذاری برای نمونه UB₃-1mm : 1.5mm (شروع انتشار ترک تقریباً در ۱۲۰۰۰ سیکل)



شکل ۲۶ نمودار جابه‌جایی - تعداد دوره بارگذاری برای نمونه UB₄ : 1.5mm - 1.5mm (شروع انتشار ترک تقریباً در ۲۵۰۰۰ سیکل)

۵- بحث و بررسی نتایج

۱- در جدول ۳ طول عمر ترک در مراحل جوانه‌زنی و

جدول ۳ طول عمر ترک در مرحله جوانهزنی و رشد تا قابل رویت شدن ترک بر روی سطح نمونه

| $\frac{N_C}{N_t} \times 100$ | عمر نهایی N_t | N_C تعداد دوره‌ای که ترک در سطح نمونه مشاهده شد | حداکثر بار اعمال شده (N) | نوع نمونه، U - شکل |
|------------------------------|-----------------|---|--------------------------|--------------------|
| ۹۹ | ۱۲۳۵۲۰۰ | ۱۳۲۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱mm- ۱mm |
| ۵۰ | ۴۵۸۴۶۳ | ۲۳۰۰۰ | ۳۵۰ | |
| - | ۱۱۶۳۳۵ | - | ۵۰۰ | |
| ۵۷ | ۱۷۵۰۷ | ۱۰۰۰۰ | ۶۵۰ | |
| ۹۳ | ۱۳۳۵۰۰۰ | ۱۲۴۰۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱mm- ۱/۵mm |
| ۸۳ | ۳۳۳۱۸۲ | ۲۷۵۰۰۰ | ۳۵۰ | |
| ۲۳ | ۶۰۹۳۳ | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | |
| ۵۲ | ۱۳۵۴۹ | ۷۰۰۰ | ۶۵۰ | |
| ۴۵ | ۱۴۳۴۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱/۵mm- ۱/۵mm |
| ۷۴ | ۳۴۲۸۸۱ | ۲۰۰۰۰۰ | ۶۵۰ | |
| ۳۲ | ۱۰۶۵۹۲ | ۵۰۰۰۰ | ۸۰۰ | |
| ۱۸ | ۱۱۳۴۳۵ | ۲۰۰۰۰ | ۹۰۰ | |
| ۸۲ | ۱۳۰۸۸۱۶ | ۱۰۷۵۳۶۴ | ۲۰۰ | ۱mm- ۱mm |
| ۶۸ | ۳۲۵۸۹۰ | ۲۲۰۰۰۰ | ۳۵۰ | |
| ۷۴ | ۵۳۷۶۶ | ۳۹۸۸۳ | ۵۰۰ | |
| - | - | - | ۶۵۰ | |
| ۶۹ | ۸۰۰۰۰ | ۱۲۲۸۹۰۰ | ۲۷۵ | ۱mm- ۱/۵mm |
| ۲۸ | ۴۶۰۱۳۵ | ۱۳۰۰۰۰ | ۳۵۰ | |
| ۳۴ | ۵۸۲۳۸ | ۲۰۰۰۰ | ۵۰۰ | |
| ۴۴ | ۱۰۹۲۲ | ۷۰۰۰ | ۶۵۰ | |
| ۹۹ | ۱۱۹۹۳۴۶ | ۱۱۹۰۰۰۰ | ۵۰۰ | mm۵/ ۱mm- ۵/ ۱ |
| ۹۱ | ۵۸۴۲۴۳ | ۵۳۰۰۰۰ | ۶۵۰ | |
| ۹۴ | ۲۴۰۴۱۱ | ۲۲۵۰۰۰ | ۸۰۰ | |
| ۵۹ | ۲۰۲۷۳۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۹۰۰ | |

میلیمتر است (نمونه‌های UB10-10)، (در بار ۵۰۰ نیوتن، تعداد دوره بارگذاری نهایی ۵۸۳۳۸) است.

ب) با توجه به نتایج تجربی مشخص می‌شود که استفاده از جوشهای نقطه‌ای با ضخامت متفاوت، تغییر چشمگیری در طول عمر خستگی آنها ایجاد نمی‌کند. یعنی اگر ورق با ضخامت ۱ میلیمتر به ورقهای دیگری به ترتیب با ضخامت‌های ۱ میلیمتر و ۲ میلیمتر جوش نقطه‌ای شود، طول عمر خستگی آنها تفاوت زیادی نمی‌کند؛ زیرا در هر حالت، شکست در ورق با ضخامت کمتر (۱ میلیمتر) اتفاق می‌افتد.

۸- تحقیقات دیگری که در این زمینه می‌توان انجام داد عبارت است از:

الف) بررسی طول عمر خستگی نقطه جوشها تحت اثر بارگذاری تصادفی یا بارهای ضربه‌ای؛

ب) انجام آزمایش‌هایی بر روی قطعات واقعی‌تر با هندسه و بارگذاری پیجیده‌تر؛

ج) انجام آزمایش‌هایی بر روی نمونه‌هایی با جنس بدنه خودروها.

۷- منابع

- [1] Zhang, S., "Approximate stress intensity factors and notch stress for common spot-welded specimens". Welding Research Supplement 78, 1999, 173s-179s.
- [2] Hartmann, E. C. "Mechanical tests of spot welds". Welding Journal 37, 1958. 520-523.
- [3] Davidson, J. A., "A review of the fatigue properties of spot-welded sheet steels".

۶- نتیجه‌گیری

به‌طور کلی از بررسی و مشاهده سطوح و مقاطع شکست نتایج زیر حاصل می‌شود:

۱- در نمونه‌های با ضخامت متفاوت، ترک همواره در ورقه نازک شروع می‌شود. همچنین این ورق نازک است که در نهایت دچار شکست می‌شود.

۲- در نمونه‌های با ضخامت یکسان، ترک در هر دو ورق با طولی تقریباً یکسان ایجاد می‌شود.

۳- ترک به‌دلیل تمرکز تنش ایجاد شده در محیط نقطه جوش، به صورت کمانی شکل در اطراف دکمه جوش رشد می‌کند و شکست معمولاً در ورق اتفاق می‌افتد تا در نقطه جوش.

۴- بخش عمده‌ای از طول عمر خستگی نقطه جوشها صرف جوانه‌زنی و رشد ترک تا سطح نمونه می‌شود.

۵- عمر بعضی از نمونه‌ها در مقایسه با دیگر نمونه‌های مشابه، کمتر از حد قابل انتظار بود. با بررسیهای انجام شده، دلیل این امر کم بودن قطر الکترود در هنگام جوشکاری برای آنها تشخیص داده شد، که باعث کیفیت نامطلوب جوش شده بود.

۶- با توجه به نمودار بار بر حسب طول عمر خستگی به نکات زیر می‌توان اشاره کرد:

۷- همانطور که از نتایج به‌دست آمده پیدا است، هر قدر که سطح بارگذاری بیشتر می‌شود، طول عمر خستگی نمونه‌ها کاهش می‌یابد.

الف) بیشترین دوام خستگی مربوط به نمونه‌های همسان با ضخامت ورقه ۱/۵ میلیمتر (UA-۱۵-۱۵-۱) (در بار ۵۰۰ نیوتن، تعداد دوره نهایی ۱۴۳۴۰۰) و کمترین دوام خستگی مربوط به نمونه‌های یکسان با ضخامت ورقه ۱ میلیمتر که دارای قطر دکمه جوش ۴

- by volumetric method". Int J Fatigue 2004; 26:81–94.
- [10] Xin Sun, Elizabeth V. Stephens, Mohammad A. Khaleel, "Effects of Fusion Zone Size and Failure Mode on Peak Load and Energy Absorption of Advanced High Strength Steel Spot Welds under Lap Shear Loading Conditions", Engineering Failure Analysis, Accepted Date: 22 January 2007.
- [11] Xin Long, Sanjeev K. Khanna, "Fatigue properties and failure characterization of spot welded high strength steel sheet", International Journal of Fatigue 29, 2007 879–886.
- [12] Byoung-Ho Choi a, Dong-Ho Joo b, Sam-Hong Song, "Observation and prediction of fatigue behavior of spot welded joints with triple thin steel plates under tensile-shear loading", International Journal of Fatigue 29, 2007, 620–627
- [13] S. -H. Lin a, J. Pan a, P. Wung b, J. Chiang, "A fatigue crack growth model for spot welds under cyclic loading conditions", International Journal of Fatigue 28, 2006, 792–803.
- [14] Ning Pan *, Sheri Sheppard, "Spot welds fatigue life prediction with cyclic strain SAE Technical Paper No. 830033, Society of Automotive Engineers, Warrendale, Pennsylvania. 1983.
- [4] Radaj, D. "Stress singularity, notch stress and structural stress at spot-welded joints". Engineering Fracture Mechanics 34, 1989, 495–506.
- [5] Wang, P.- C. Ewing, K. W., "Fracture mechanics analysis of fatigue resistance of spot welded coach-peel joints". Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 14, 1991., 913–930.
- [6] Swellam, M. H., Banas, G., Lawrence, F. V., 1994. "A fatigue design parameter for spot welds". Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 17, 1197–1204.
- [7] Sheppard, S. D., Pan, N. "A look at fatigue: is resistance spot welds-notch or crack?" SAE Technical Paper No. 2001-01-0433, Society of Automotive Engineers, Warrendale, Pennsylvania. 2001.
- [8] Zhang, S. "Recent developments in analysis and testing of spot welds". SAE Technical Paper No. 2001-01-0432, Society of Automotive Engineers, Warrendale, Pennsylvania. 2001.
- [9] Adib H, Gilgert J, Pluvineage G. "Fatigue life duration prediction for welded spots

- [16] P. C. Lin, S. H. Lin, J. Pan, “Modeling of failure near spot welds in lap-shear specimens based on a plane stress rigid inclusion analysis”, *Engineering Fracture Mechanics* 73, 2006, 2229–2249.
- [15] Hong Tae Kang, “Fatigue prediction of spot welded joints using equivalent structural stress”, *Materials and Design*, 2005.
- range”, *International Journal of Fatigue* 24, 2002, 519–528.

