

بررسی میزان تاثیر اندازه ابزار و نرخ پیشروی بر عمر ابزار در فرزکاری سرعت بالای آلیاژ تیتانیوم (Ti-6Al-4V)

حبیب الله صفری¹، محمدرضا دشت بیاض² و محمد خوران^{3*}

1- استادیار، مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی اسفراین، اسفراین

2- استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

3- مربی، مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی اسفراین، اسفراین

* اسفراین، صندوق پستی 9661998135، m.khoran@esfarayen.ac.ir

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل
دریافت: 09 شهریور 1395
پذیرش: 21 مهر 1395
ارائه در سایت: 24 آبان 1395

کلید واژگان:

باند سایش

ماشین کاری سرعت بالا

نرخ پیشروی، عمر ابزار

آلیاژ تیتانیوم

چکیده

انتخاب جنس و اندازه ابزار و همچنین تعیین پارامترهای ماشین کاری همواره یکی از چالش‌های پیش رو در عملیات ماشین کاری به ویژه در ماشین کاری سرعت بالا می‌باشد. در این تحقیق تاثیر یکی از پارامترهای مهم ماشین کاری یعنی نرخ پیشروی و اندازه ابزار بر طول عمر آن، در ماشین کاری آلیاژ تیتانیوم (Ti-6Al-4V) با سرعت بالا مورد مطالعه قرار گرفته است. سرعت ماشین کاری با مقدار ثابت 200m/min، نرخ پیشروی مقادیر 0.03 mm/tooth و 0.06 mm/tooth و عمق بار محوری و شعاعی به ترتیب 5 mm و 1.5 mm به عنوان پارامترهای ماشین کاری در نظر گرفته شده است. ابزارهای برش از جنس کاربید تنگستن با پوشش دو لایه TiAlN+TiN در دو اندازه متفاوت در عملیات ماشین کاری به کار گرفته شد. در حین عملیات ماشین کاری آستانه فرسایش (VB) ابزارها کنترل و توسط میکروسکوپ، اندازه گیری و ثبت شد. نتایج نشان داد هنگامی که عملیات ماشین کاری با ابزار اندازه کوچک تر انجام گرفت، در هر دو نرخ پیشروی انتخابی علاوه بر سایش تدریجی، کندگی‌هایی نیز در نوک ابزار مشاهده گردید. همچنین حین استفاده از ابزار با اندازه کوچکتر افزایش نرخ پیشروی تاثیر بیشتری بر کاهش طول عمر ابزار نسبت به ماشین کاری سرعت بالا با ابزار اندازه بزرگتر دارد. کاهش نرخ پیشروی به میزان 50 درصد باعث افزایش 200 درصدی طول عمر ابزار با اندازه کوچکتر گردید.

An Investigation of Effects of Tool size and Feed rate on Tool life in High Speed Milling of Ti-6Al-4V alloy

Habiballah Safari¹, Mohammad Reza Dashtbayazi², Mohammad Khoran^{1*}

1- Department of Mechanical Engineering, Esfarayen University, Esfarayen, Iran

2- Department of Mechanical Engineering, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

* P.O.B. 9661998135, Esfarayen, Iran, m.khoran@esfarayen.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper
Received 30 August 2016
Accepted 12 October 2016
Available Online 14 November 2016

Keywords:
wear land, feed rate
high speed
tool life
titanium alloy

ABSTRACT

Selecting tool materials, tool sizes and determining the cutting parameters presents a great challenge in machining operations especially in high speed machining processes. In this study effect of feed rate which is one of the important machining parameters and tool size on tool life in high speed machining of Ti-6Al-4V alloy were investigated. Fixed cutting speed of 200 m/min, feed rate of 0.03 and 0.06 mm/tooth together with axial cutting depth of cut 5.0 mm, and radial cutting depth of cut 1.5 mm were employed as the cutting parameters. TiAlN + TiN coated tungsten cemented carbide insert in two different sizes was used during machining operations. Flank wear land measurement was taken by using a toolmakers' microscope and recorded accordingly throughout the machining processes. The results showed during the machining employing both feed rate and using smaller tool size chipping occurred on the tool nose along with gradual tool flank wear. Also by increasing the feed rates utilizing the smaller size of tool highly affected tool life compared to employing the larger one during the high speed machining operations. Reducing the feed rate by 50 percent increased the tool life of smaller tool size by 200 percent.

1- مقدمه

برش شکل می‌گیرد. میزان سایش ایجاد شده در ابزار معمولاً معیار مناسبی جهت تعیین عمر ابزار می‌باشد. در ماشین کاری آلیاژهای تیتانیوم افزایش ناچیز سرعت ماشین کاری باعث تغییرات زیادی در عمر ابزار می‌گردد. در حالی که تغییرات نرخ پیشروی تاثیر کمتری بر عمر ابزار دارد [2]. لذا به

طول عمر ابزار در عملیات ماشین کاری عبارتست از زمان یا حجم مواد ماشین کاری شده قبل از این که ابزار کند شود، و یا این که دچار شکست گردد [1]. در حین عملیات ماشین کاری یک منطقه سایش و یا کندگی در ابزار

Please cite this article using:

H. Safari, M. R. Dashtbayazi, M. Khoran, An Investigation of Effects of Tool size and Feed rate on Tool life in High Speed Milling of Ti-6Al-4V alloy, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 16, No. 12, pp. 21-26, 2016 (in Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

منظور افزایش راندمان ماشین کاری نرخ پیشروی بیشتر به جای افزایش سرعت ماشین کاری توصیه می گردد.

علاوه بر این به طور کلی راه های متعددی جهت افزایش طول عمر ابزار پیشنهاد می گردد که عبارتند از [3]:

(1) استفاده از ابزار با جنس های مختلف و متناسب با ماده مورد ماشین کاری.

(2) استفاده از مواد روان کار و خنک کننده در حین عملیات ماشین کاری.

(3) با عملیاتی مانند پیش گرم کردن قطعه کار قبل از شروع ماشین کاری و یا گرم کردن آن در حین ماشین کاری می توان در خواص قطعه کار تغییر ایجاد کرد.

حرارت بالای ایجاد شده در حین ماشین کاری تیتانیوم که در مجاورت لبه اصلی برشی ابزار اتفاق می افتد، مهم ترین عامل سایش ابزار می باشد. گاهی اوقات به دلیل ایجاد حرارت و تنش بالا یک تغییر شکل دائمی در لبه ابزار برش و یا تسریع در سایش ابزار صورت می گیرد.

آلیاژهای تیتانیوم کاربرد وسیعی در صنایع هوا فضا جهت ساخت سازه ها، لوله های هیدرولیک، کمپرسورها و موتورها با توربین گازی دارند [4]. این آلیاژها همچنین در ساخت خودروها، صنایع دریایی، صنایع شیمیایی و صنعت نفت و نیز تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند [5, 6]. مهمترین دلایل استفاده از این آلیاژها عبارتند از [7]:

(1) مقاومت بسیار بالا نسبت به وزن

(2) حفظ خواص مکانیکی در درجه حرارت های بالا

(3) مقاومت به خوردگی بسیار بالا

(4) قابلیت استفاده در ساخت مواد کامپوزیت

ماشین کاری سرعت بالا¹ (HSM) یکی از روش های پیشرفته ماشین کاری می باشد که منجر به نرخ براده برداری بیشتر، نیروی برش کمتر و مصرف کمتر انرژی می گردد [8, 9]. از مزایای این روش ماشین کاری می توان به بازدهی بیشتر، کیفیت سطح مطلوب قطعه کار تولیدی و همچنین کاهش زمان و هزینه ماشین کاری اشاره کرد.

HSM یک مفهوم نسبی است که بسته به جنس قطعه کار مورد ماشین کاری تعریف می گردد [10]. تحقیقات بسیار زیادی بر روی ماشین کاری سنتی آلیاژ تیتانیوم انجام گرفته است، سرعت 30 تا 100 (m/min) بازه سرعت ماشین کاری سنتی این آلیاژ محسوب می شود [11]. لذا سرعت های بالای 100 (m/min) برای آلیاژهای تیتانیوم HSM محسوب می شود.

مطالعات بسیاری در خصوص طول عمر ابزار در ماشین کاری آلیاژهای تیتانیوم صورت گرفته است [12-14]. اما در هیچ یک از این مطالعات توجهی به اندازه تیغچه های به کار برده شده در آزمایش ها نشده است که این موضوع خود یکی از دلایل گزارش طول عمرهای متفاوتی از ابزارها در زمان ماشین کاری آلیاژهای تیتانیوم می باشد. لذا در این پژوهش سعی بر آن شده تا طول عمر ابزار در ماشین کاری سرعت بالای فرزکاری آلیاژ تیتانیوم (Ti-6Al-4V) با در نظر گرفتن اندازه های متفاوت آن مورد بررسی قرار گیرد.

2- روش تحقیق

مطالعات فرزکاری سرعت بالا بدون استفاده از مایع خنک کننده و به روش فرزکاری موافق بر روی آلیاژ تیتانیوم (Ti-6Al-4V) انجام گرفت. جدول 1 و 2 خواص مکانیکی و ترکیب شیمیایی این آلیاژ را مطابق مستندات فروشنده

نشان می دهد. در این تحقیق ماشین فرز CNC مدل DMC835V با ماکزیموم دور نامی اسپیندل برابر با 18000 دور بر دقیقه مورد استفاده قرار گرفته است. جدول 3 پارامترهای ماشین کاری انتخاب شده شامل سرعت برشی ابزار 200m/min، سرعت پیشروی ابزار 0.06 و 0.03 (mm/tooth)، بار محوری در نظر گرفته شده به عمق 5mm و بار شعاعی انتخابی 1.5 mm بودند را نشان می دهد. با توجه به قطر ابزار مورد استفاده سرعت دورانی محاسبه (5305 دور) و تنظیم شد. معیار انتخاب پیشروی های 0.03 و 0.06 تحقیقات گذشته، تست های اولیه و تجربه نویسندگان مقاله بوده است که با بازه مشخص شده در کاتالوگ نیز مطابقت دارد. در انتخاب اندازه اینسرت ها ابزار سایز میکرو توربو توسط محققین مورد استفاده قرار گرفته است ولی برای سایز نانو توربو از کاتالوگ ابزار استفاده شده است. "شکل 1" تنظیمات در عملیات فرزکاری به روش موافق را نشان می دهد. ابزار نیز در دو اندازه مختلف انتخاب گردید که در ادامه مشخصات آن آورده شده است.

تیغچه های پوشش دار F40M ساخته شده توسط شرکت SECO مورد استفاده قرار گرفت. هر دوی آن ها دارای دو لایه پوشش TiAlN+TiN بوده که توسط روش رسوب فیزیکی بخار² لایه نشانی شده بودند. تفاوت آنها در اندازه تیغچه فرزا می باشد. یکی نانو توربو (ابزار با اندازه کوچکتر) و دیگری میکرو توربو (ابزار با اندازه بزرگتر) انتخاب شده است. نوع نانو توربو دارای مشخصات فنی XOMX060204R-M05 که در یک هلدر با مشخصات R217.69-1616.0-06-4A بسته و تیغچه فرز میکرو توربو دارای مشخصات فنی XOMX090308R-ME06 که بر روی یک هلدر با مشخصات R217.69-1616.0-09-4A مونتاژ می شود. زوایای لبه برنده اصلی و براده هر دو تیغچه فرز به ترتیب 90° و 24° بودند. تصویر هر یک از تیغچه گیرها و تیغچه فرزا در "شکل 2" نمایش داده شده است.

معیارهای شکست ابزار در حین عملیات ماشین کاری براساس استاندارد ISO8688-2 تعیین شده است. این معیار شکست عبارت است از آستانه فرسایش ($V_B \max$) مساوی یا بزرگتر از 0.2 میلی متر و یا هر گونه تورق، کندگی یا شکست در لبه ابزار برش که زودتر اتفاق بیفتد [15]. قطعه کار موضوع ماشین کاری از جنس آلیاژ تیتانیوم آلفا- بتا با ابعاد 270×58×75 میلی متر بوده که جداول 1 و 2 خصوصیات مکانیکی و درصد عناصر شیمیایی این آلیاژ را نشان می دهند. این آلیاژ تیتانیوم در دمای 925 درجه سانتی گراد نورد گرم شده و سپس در دمای محیط خنک کاری شده است. به منظور دستیابی به نتایج قابل اطمینان سطوح قطعه کار ابتدا ماشین کاری شدند تا هرگونه تنش باقیمانده اولیه در قطعه کار حذف گردد. اندازه گیری آستانه فرسایش ابزار توسط میکروسکوپ ابزارسازی³ که دارای بزرگنمایی X10 و رزولیشن 1µm بوده صورت گرفته است. "شکل 3" تصویر این میکروسکوپ را نشان می دهد.

3- بحث و نتیجه گیری

با توجه به اینکه در تمام آزمایشات پدیده قالب فرسودگی ابزار سایش در سطوح آزاد ابزار بوده است، لذا میزان سایش ابزار برحسب طول عمر ابزار در ماشین کاری سرعت بالا با ابزار کاربردی نانو توربو گرید F40M در سرعت 200 m/min و نرخ پیشروی متفاوت در "شکل 4" نشان داده شده است. نمودار نشان می دهد هنگامی که نرخ پیشروی افزایش می یابد، طول عمر ابزار کاهش چشمگیری خواهد داشت. این میزان تقریباً سه برابر کمتر از

² PVD

³ Tool Makers

¹ High Speed Machining

در "شکل 6" آورده شده است. نمودار حاکی از آن است که اندازه بزرگتر ابزار تاثیر بسزایی در دوام آن دارد. ابزار میکرو توربو که از نظر ابعادی تنها 50% بزرگتر از نوع نانو توربو می باشد در حالی که باعث افزایش طول عمر ابزار به میزان 150% گردیده است. این اختلاف فاحش در طول عمر ابزار را می توان به حرارت فروکش بیشتر ابزار بزرگتر نسبت داد (بحث انتقال حرارت). زیرا هرچند ابزار بزرگتر باشد حرارت جذب شده در لبه ابزار را می تواند در بدنه بزرگتر خود دفع نماید.

علت اصلی دیگر بالا بودن طول عمر ابزار بزرگتر این است که در طراحی ابزارهای برشی، شعاع گردی لبه های برنده ابزار و همچنین شعاع نوک ابزار برشی را نسبت به اندازه ابزار در نظر می گیرند زیرا ابزار با اندازه های بزرگتر تحت بارهای بزرگتری قرار می گیرند، به همین دلیل شعاع گردی لبه آن ها بزرگتر است لذا بزرگتر بودن شعاع های قوسی لبه ها و نوک ابزار سبب افزایش استحکام ابزار برش و افزایش طول عمر آن می گردد.

"شکل 7" نرخ سایش ابزار برشی را برحسب طول عمر آن در ماشین کاری سرعت بالا هنگامی که از ابزار با اندازه های متفاوت در سرعت 200 m/min و نرخ پیشروی ثابت 0.06 mm/tooth استفاده شده است را نشان می دهد. نمودار حاکی از آن است که طول عمر ابزار با اندازه بزرگتر به میزان قابل توجهی بیشتر از ابزار با همان گرید ولی ابعاد کوچکتر است. این میزان افزایش طول عمر ابزار که بیش از هفت برابر است، ملاحظات ماشین کاران در انتخاب اندازه ابزار و پارامترهای ماشین کاری را می طلبد. مقایسه "شکل 6 و 7" نشان می دهد که انتخاب اندازه ابزار و پارامترهای ماشین کاری بایستی متناسب با شرایط ماشین کاری باشد. یعنی هنگامی که ابزار با اندازه کوچکتر استفاده می شود بایستی پارامترهای ماشین کاری از جمله نرخ پیشروی کمتر جهت طول عمر بیشتر ابزار انتخاب گردد. در غیر این صورت با انتخاب نرخ پیشروی بیشتر طول عمر ابزار به شدت کاهش می یابد.

آستانه فرسایش و منطقه سایش ابزار میکرو توربو در سرعت 200m/min و نرخ پیشروی متفاوت در "شکل 8(a-d)" نشان داده شده است. "شکل 8-a" سایش در سطح آزاد اصلی را در نرخ پیشروی 0.03mm/tooth نشان می دهد. سایش در سطح آزاد اصلی یکنواخت بوده، هیچ گونه سایش غیریکنواخت پوسته شدگی یا کندگی در ناحیه سایش مشاهده نشده است و شکل مبین یک فرسایش تدریجی کاملاً یکنواخت است

جدول 1 خواص مکانیکی آلیاژ تیتانیوم (Ti-6Al-4V) در دمای محیط

Tensile Strength (MPa)	Yield Strength (MPa)	Elasticity Modulus (GPa)	Elongation (%)	Area Reduction (%)	Hardness (HV)
960-1270	885	100-130	8	25	330-370

جدول 2 ترکیب شیمیایی آلیاژ تیتانیوم (Ti-6Al-4V)

Element	Al	V	Fe (Max)	N ₂ +O ₂ (Max)	H ₂ (Max)	Ti
Wt.%	5.5-6.75	3.5-4.5	0.03	0.25	0.012	Balance

جدول 3 طراحی آزمایش

نوع ابزار	بار شعاعی	بار محوری	پیشروی	سرعت برشی (Vc)
Micro & Nano Turbo	1.5 mm	5 mm	0.03 & 0.06 (mm/tooth)	200(m/min)




Fig. 1 Experimental machining setup

شکل 1 تنظیمات فرایند ماشین کاری





Fig.2 Tool holder and inserts used for the experiment a) Micro Turbo insert b) Nano Turbo insert.

شکل 2 تصویر ابزار و ابزارگیر استفاده شده (a) میکرو توربو اینسرت (b) نانو توربو اینسرت


زمانی است که نرخ پیشروی کمتر در عملیات ماشین کاری استفاده شود. علت کاهش عمر ابزار افزایش بارهای ماشین کاری ناشی از نرخ پیشروی بالا است. این امر سبب افزایش دما در منطقه ماشین کاری شده که عامل اصلی کاهش استحکام ابزار است و باعث ایجاد سایش سریع در سطح آزاد ابزار و در نتیجه کاهش طول عمر آن شده است.

"شکل 5" نرخ سایش ابزار برحسب طول عمر آن در ماشین کاری سرعت بالا هنگامی که از ابزار کاربیدی میکرو توربو با گرید F40M در سرعت 200m/min و نرخ پیشروی متفاوت استفاده شده است را نشان می دهد. در این نمودار هنگامی که از نرخ پیشروی بالاتر استفاده شده است تفاوت قابل توجهی در کاهش طول عمر ابزار دیده نمی شود و ابزار طول عمر نسبتاً یکسانی در هر یک از نرخ های پیشروی مورد استفاده دارد. با توجه به این که نرخ پیشروی بالاتر باعث کاهش زمان ماشین کاری و افزایش راندمان آن می گردد، لذا استفاده از نرخ پیشروی بیشتر توصیه می شود تا جایی که تاثیر منفی بر طول عمر ابزار نداشته و زبری سطح محدود کننده آن نباشد. نمودار نرخ سایش ابزار در ماشین کاری سرعت بالا، هنگامی که از اندازه های مختلف ابزار کاربیدی در سرعت 200m/min و نرخ پیشروی ثابت 0.03 mm/tooth،



شکل 6 سایش ابزار در ماشین کاری سرعت بالا با ابزار کاربیدی گرید F40M با اندازه های متفاوت و سرعت 200 m/min و نرخ پیشروی 0.03 mm/tooth

Fig. 6 Tool wears versus tool life when high speed machining using different size of F40M grade type carbide tool at cutting speed 200 m/min and feed rate 0.03 mm/tooth.



شکل 7 سایش ابزار در ماشین کاری سرعت بالا با اندازه های مختلف ابزار کاربیدی گرید F40M در سرعت 200 m/min و نرخ پیشروی ثابت 0.06 mm/tooth

Fig. 7 Tool wears versus tool life when high speed machining using different size of F40M grade type carbide tool at cutting speed 200 m/min and feed rate 0.06 mm/tooth.

می خورد که می تواند نتیجه یک کندگی در لبه برش ابزار در مراحل مختلف ماشین کاری باشد. که از جمله عوامل موثر در ایجاد این کندگی ها میتوان به پارامترهای ماشین کاری، جنس و ابعاد ابزار اشاره کرد. با طولانی شدن عملیات ماشین کاری و تشکیل ناحیه سایش در ابزار، درجه حرارت منطقه ماشین کاری بر اثر اصطکاک زیاد بین ابزار و قطعه کار افزایش می یابد [16]. ازدیاد درجه حرارت باعث ایجاد تغییراتی در ترکیب شیمیایی ابزار کاربیدی از طریق انتشار کبالت می شود. با کم شدن مقدار کبالت در ترکیب کاربید تنگستن، استحکام ابزار در آن منطقه کم شده و سبب کندگی در ابزار برش می گردد.

"شکل 8-d" سطح آزاد فرعی همان ابزار را نشان می دهد که همان گونه که مشاهده می شود، فقط سایش یکنواختی وجود دارد و میزان این سایش بسیار کمتر از معیار خروج ابزار از فرآیند تولید است.

"شکل 9(a-d)" سایش ابزار برشی نانو توربو را در سرعت 200 m/min و نرخ پیشروی متفاوت نمایش می دهد. "شکل 9-a" سایش سطح اصلی ایجاد شده را با نرخ پیشروی 0.03 mm/tooth نشان می دهد. سایش ایجاد شده در این سطح یکنواخت بوده ولی با حرکت از سمت نوک ابزار به سمت انتهای آن، آستانه فرسایش کمی افزایش یافته و بالاخره در منطقه انتهایی عمق برش ماکزیمم سایش اتفاق افتاده است. "شکل 9-b" سطح آزاد فرعی همان ابزار را نشان می دهد که البته در این مورد نیز معیار از کارافتادگی ابزار



Fig. 3 Toolmakers' microscope

شکل 3 میکروسکوپ ابزارسازی





Fig. 4 Tool wears versus tool life when high speed machining using the Nano Turbo Insert F40M grade type carbide tool at different feed rate and cutting speed 200 m/min.


شکل 4 سایش برحسب عمر ابزار، در ماشین کاری سرعت بالا با ابزار نانو توربو اینسرت گرید F40M و سرعت 200 m/min و نرخ پیشروی متفاوت



شکل 5 سایش برحسب عمر ابزار، در ماشین کاری سرعت بالا با ابزار میکرو توربو اینسرت گرید F40M و سرعت 200 m/min و نرخ پیشروی متفاوت

Fig. 5 Tool wears versus tool life when high speed machining using the Micro Turbo Insert F40M grade type carbide tool at different feed rate and cutting speed 200 m/min.

که بیانگر انتخاب شرایط صحیح ماشین کاری از جمله پارامترهای ماشین کاری و ابزار با جنس و اندازه مناسب می باشد. "شکل 8-b" سایش در سطح آزاد فرعی یا همان صفحه نوک ابزار را نشان می دهد. همان طور که در شکل نیز مشخص است هیچ گونه کندگی، پوسته شدن یا سایش غیریکنواخت در این سطح به چشم نمی خورد و آستانه فرسایش نیز بسیار کمتر از معیار تعیین شده برای رد ابزار است. یعنی علت خارج کردن ابزار از سرویس، سایش یکنواخت تدریجی در سطح آزاد اصلی بوده است. "شکل 8-c" سطح آزاد اصلی ابزار فرسوده را زمانی که نرخ پیشروی 0.06 mm/tooth بوده است نشان می دهد. در میانه سطح یک ناحیه سایش غیریکنواخت به چشم



شکل 9- حد نهایی سایش ابزار نانو توربو اینسرت در سرعت 200 m/min و نرخ پیشروی متفاوت:

- (a) سایش در سطح آزاد اصلی، $f=0.03$ mm/tooth
 (b) سایش در سطح آزاد فرعی، $f=0.03$ mm/tooth
 (c) سایش در سطح آزاد اصلی، $f=0.06$ mm/tooth
 (d) سایش در سطح آزاد فرعی، $f=0.06$ mm/tooth

Fig. 9 Tool wear land of Nano Turbo Insert under dry conditions at cutting speed 200 m/min and different feed rate, using coated carbide tools:

- (a) feed rate 0.03 mm/tooth, flank wear
 (b) feed rate 0.03 mm/tooth, nose wear
 (c) feed rate 0.06 mm/tooth, flank wear
 (d) feed rate 0.06 mm/tooth, nose wear

شرایط استفاده شده در تحقیق انتخاب گردد.


4- نتیجه گیری

سازندگان ابزارهای برش پیشنهاد استفاده از ابزار با در نظر گرفتن ابعاد آنها در ماشین کاری آلیاژهای مختلف را ارائه نموده اند اما این پیشنهادها در یک بازه وسیع اتفاق افتاده که برای رسیدن به یک انتخاب ایده آل نیاز به تحقیق و آزمایش های عملی می باشد. براساس مطالعات انجام شده در ماشین کاری سرعت بالای آلیاژ تیتانیوم با ابزارهای کاربیدی گرید F40M با دو اندازه مختلف نتایج نشان داد که ابعاد ابزار برشی تاثیر قابل ملاحظه ای بر عمر ابزار دارد.

هنگامی که عملیات ماشین کاری سرعت بالا با ابزار اندازه بزرگتر انجام گرفت افزایش نرخ پیشروی تا سقف دو برابر، تاثیر قابل ملاحظه ای بر طول عمر ابزار نداشت. اما در استفاده از ابزار با اندازه کوچکتر با دو برابر شدن نرخ پیشروی طول عمر ابزار به میزان سه برابر کاهش یافت. این اختلاف به علت مباحث توزیع حرارت بیشتر ابزار بزرگتر است. زیرا هرچند ابزار بزرگتر باشد حرارت جذب شده در لبه ابزار را می تواند در بدنه بزرگتر خود دفع نماید.

همان سایش اضافی در سطح آزاد اصلی می باشد و میزان سایش در سطح آزاد فرعی از معیار شکست بسیار کمتر است، ولی ازدیاد بارهای ماشین کاری باعث کندگی در نوک ابزار شده است. این کندگی سبب از بین رفتن هندسه ابزار و در نتیجه افزایش نیروی برش در حین ماشین کاری می شود که سایش سریعتر ابزار و در نهایت شکست آن را به دنبال دارد.

کندگی در نوک ابزار گویای این واقعیت است که اگرچه ابزار به معیار شکست سایش نزدیک شده ولی علت اصلی شکست ابزار کندگی ایجاد شده در نوک ابزار است که نشان دهنده ایراداتی در انتخاب پارامترهای ماشین کاری و عدم تناسب آن با ابعاد و اندازه ابزار مورد استفاده است. "شکل 9(c, d)" نیز به ترتیب سایش در سطح آزاد اصلی و فرعی در نرخ پیشروی 0.06 mm/tooth را نشان می دهند. در این شکل ها نیز همان اتفاقات مربوط به نرخ پیشروی 0.03 mm/tooth تکرار شده است و مبین این موضوع می باشد که پارامترهای ماشین کاری و اندازه ابزار مورد استفاده می تواند مناسب تر از



شکل 8- حد نهایی سایش ابزار میکرو توربو اینسرت در سرعت 200 m/min و نرخ پیشروی متفاوت:

- (a) سایش در سطح آزاد اصلی در پیشروی $f=0.03$ mm/tooth
 (b) سایش در سطح آزاد فرعی در پیشروی $f=0.03$ mm/tooth
 (c) سایش در سطح آزاد اصلی در پیشروی $f=0.06$ mm/tooth
 (d) سایش در سطح آزاد فرعی در پیشروی $f=0.06$ mm/tooth

Fig. 8 Tool wear land of Micro Turbo Insert under dry conditions at cutting speed 200 m/min and different feed rate, using coated carbide tools:

- (a) feed rate 0.03 mm/tooth, flank wear
 (b) feed rate 0.03 mm/tooth, nose wear
 (c) feed rate 0.06 mm/tooth, flank wear
 (d) feed rate 0.06 mm/tooth, nose wear;

- [5] Z.A. Zoya, R. Krishnamurthy, The performance of CBN tools in the machining of titanium alloys, *Journal of materials processing technology*, Vol. 100, No. 1-3, pp. 80-86, 2000.
- [6] CH. Che-Haron, A. Jawaid, The effect of machining on surface integrity of titanium alloy Ti-6% Al-4% V, *Journal of materials processing technology*, Vol. 166, No. 2, pp. 188-192, 2005.
- [7] H. Safari, S. Sharif, S. Izman, H. Jafari, Surface Integrity Characterization of High Speed Dry End Milling Ti-6Al-4V Titanium Alloy, *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, Vol. 78, No. 1, pp. 651-657, 2015.
- [8] N. Fang, Q. Wu, A comparative study of the cutting forces in high speed machining of Ti-6Al-4V and Inconel 718 with a round cutting edge tool, *Journal of materials processing technology*, Vol. 209, No. 9, pp. 4385-4389, 2009.
- [9] D. Dudzinski, A. Devillez, A. Moufki, D. Larrouquere, V. Zerrouki, J. Vigneau, A review of developments towards dry and high speed machining of Inconel 718 alloy, *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, Vol. 44, No. 4, pp. 439-456, 2004.
- [10] R. Hamade, F. Ismail, A case for aggressive drilling of aluminium, *Journal of materials processing technology*, Vol. 166, No. 1, pp. 86-97, 2005.
- [11] T. Kitagawa, A. Kubo, K. Maekawa, Temperature and wear of cutting tools in high-speed machining of Inconel 718 and Ti-6Al-6V-2Sn, *Wear*, Vol. 202, No. 2, pp. 142-148, 1997.
- [12] M.J. Bermingham, W.M. Sim, S. Gardiner, M.S. Dargusch, Tool life and wear mechanisms in laser assisted milling Ti-6Al-4V, *Wear*, Vol. 322-323, pp. 151-163, 2015.
- [13] S. Tirelli, E. Chiappini, M. Strano, M. Monno, Q. Semeraro, Experimental comparison between traditional and cryogenic cooling conditions in rough turning of Ti-6Al-4V, *Key Engineering Materials*, Vol. 611-612, pp. 1174-1185, 2014.
- [14] P. C. Priarone, S. Rizzuti, G. Rotella, L. Settineri, Tool wear and surface quality in milling of a gamma-TiAl intermetallic, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, Vol. 61, No. 1, pp. 25-33, 2012.
- [15] Tool life testing in milling part 2: end milling. Switzerland: *International Standards Organization*, 1989.
- [16] A. Jawaid, S. Sharif, and S. Koksai, Evaluation of wear mechanisms of coated carbide tools when face milling titanium alloy. *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 99, No. 1, pp. 266-274, 2000.

علت دیگر بالا بودن طول عمر ابزار بزرگتر علاوه بر مباحث انتقال حرارت، اندازه شعاع گردی لبه‌های برنده ابزار و همچنین شعاع نوک ابزار برشی است. ابزارهای بزرگتر دارای شعاع بزرگتری هستند که باعث افزایش عمر آنها می‌شود.

در عملیات ماشین‌کاری سرعت بالا هنگامی که از نرخ پیشروی کمتر استفاده می‌شود، انتخاب ابزار با اندازه بزرگتر باعث افزایش دو و نیم برابری طول عمر ابزار می‌گردد. در حالی که استفاده از ابزار با اندازه بزرگتر و نرخ پیشروی بیشتر، طول عمر ابزار را به میزان بیشتر از هفت برابر بهبود می‌بخشد.

استفاده از ابزار اندازه کوچکتر برای هر دو نرخ پیشروی مورد استفاده در این تحقیق منجر به کندگی بخش کوچکی از نوک ابزار شد که همین موضوع نمایانگر تاثیر اندازه ابزار در عملیات ماشین‌کاری و تسريع شکست ابزار برشی است.

5- مراجع

- [1] A. Jawaid, S. Koksai and S. Sharif, Cutting performance and wear characteristics of PVD coated and uncoated carbide tools in face milling Inconel 718 aerospace alloy, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 116, No. 1, pp. 2-9, 2001.
- [2] X. Yang, R. Liu, Machining titanium and its alloys, *Machining Science and Technology*, Vol. 3, No. 1, pp. 107-139, 1999.
- [3] X. Yang, L. Richard, Machining titanium and its alloys, *Machining Science and Technology*, Vol. 3, No. 1, pp. 107-139, 1999.
- [4] R.R. Boyer, An overview on the use of titanium in the aerospace industry, *Materials Science Engineering*, Vol. 213, No. 1-3, pp. 103-114, 1996.