



بررسی تجربی و عددی رفتار سازه‌های ساندویچی با اتصال دو طرفه تحت بارگذاری ضربه سرعت پایین

شیدخت رشیدداداش¹، مجتبی صدیقی²، سهیل داریوشی^{3*}

1- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2- استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

3- استادیار، مهندسی مکانیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران

* تهران، صندوق پستی 14977-13115 s.dariushi@ippi.ac.ir

چکیده

ساختارهای ساندویچی با ابعاد بزرگ عموماً از اجزای کوچکتری تشکیل شده‌اند. این اجزا با نوع خاصی از اتصالات به یکدیگر متصل می‌شوند. این اتصالات می‌توانند فلزی یا چسبی بوده و از نظر هندسی به منظور تحمل بارهای مختلف طراحی شده باشند. این در حالی است که مطالعات محدودی روی رفتار مکانیکی اتصالات سازه‌های ساندویچی صورت پذیرفته است. مقاله حاضر به بررسی رفتار دو نوع اتصال آلومینیومی با هندسه مقاوت تحت بارگذاری ضربه سرعت پایین می‌پردازد که این اتصالات بین دو سازه ساندویچی با رویه‌های کامپوزیت شیشه‌ای/ابوکسی و هسته لانه زنوری آلومینیومی استفاده شده و با استفاده از رزین ابوبکسی به سازه ساندویچی متصل گردیده است. پس از ساخت نمونه‌ها، آزمون ضربه سرعت پایین بر روی نمونه‌های ساندویچی مشکل از دو نوع اتصال انجام شد و رفتار هر یک از اتصالات تحت این نوع بارگذاری مورد بررسی قرار گرفت. به علاوه به منظور شیوه‌سازی رفتار سازه‌های ساندویچی دارای اتصال، مدل سازی نمونه‌ها با استفاده از یک نرم‌افزار بر پایه روش المان محدود صورت پذیرفت. صحنه‌گذاری نتایج شیوه‌سازی نرم‌افزاری با مقایسه نتایج عددی و تجربی، انجام شد و تطابق مناسبی بین نتایج حاصل از کار عددی با نتایج تجربی مشاهده گردید. سپس برای هر دو نوع اتصال، تأثیر افزایش طول و ختمات بر رفتار سازه از طریق تحلیل پارامتری با استفاده از مدل المان محدود، مورد مطالعه قرار گرفت.

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل

دریافت: 10 دی 1396

پذیرش: 21 بهمن 1396

ارائه در سایت: 24 اسفند 1396

کلید واژگان:

سازه ساندویچی

اتصال

کامپوزیت شیشه‌ای/ابوکسی

لانه زنوری

آزمون ضربه سرعت پایین

An experimental and numerical investigation on low velocity impact properties of sandwich panels with bilateral connection

Shidokht Rashiddadash¹, Mojtaba Sadighi¹, Soheil Dariushi^{2*}

1- Mechanical Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

2- Composite Group, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran

* P.O.B. 14977-13115 Tehran, Iran, s.dariushi@ippi.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper

Received 31 December 2017

Accepted 10 February 2018

Available Online 15 March 2018

Keywords:

Sandwich panel

Connection

Glass/epoxy composite

Honeycomb

Low velocity impact

ABSTRACT

Large and/or complicated sandwich structures are often manufactured by connecting pre-fabricated sandwich panels by means of connections, adhesive or bolts. In nearly all sandwich constructions certain types of joints have to be used for assembly but little is known about their mechanical behavior. This paper deals with the investigation of the behavior of two aluminum joints with different geometries under low velocity impact tests. These two joints are used to connecting sandwich panels with glass-epoxy skins and aluminum honeycomb core. The joints and sandwich panels are connected by means of epoxy resin. After construction of the specimens, low velocity impact tests were performed on the specimens. Finite element analysis were used to simulate the behavior of sandwich panels with connection. Verification of the numerical results was performed by comparing the numerical and experimental results. There was a good compliance between numerical and experimental results. Also, the effect of increasing the length and the thickness of the connections on the behavior of the sandwich panel was done through a parametric study using the FEM model.

۱- مقدمه

استفاده از سازه‌های ساندویچی به طور روز افزون در صنایع مختلف نظریه‌های می‌باشد. رویه‌ها را معمولاً از ورق‌های مستحکم فلزی و یا ورق‌های چندلایه کامپوزیتی می‌سازند. هسته‌ها نیز غالباً از پلیمرهای سبک، فوم‌ها یا هسته‌های لانه زنوری ساخته می‌شوند.

فضا، صنعت ریلی و حمل و نقل جاده‌ای گسترش یافته است. دلیل اصلی این موضوع، نسبت استحکام به وزن زیاد، مقاومت خمشی بالا، مقاومت به خوردگی، مقاومت به ضربه بالا و امکان استفاده از رویه‌های کامپوزیتی و

Please cite this article using:

Sh. Rashiddadash, M. Sadighi, S. Dariushi, An experimental and numerical investigation on low velocity impact properties of sandwich panels with bilateral connection, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 18, No. 04, pp. 23-31, 2018 (in Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

مورد استفاده در سازه‌های ساندویچی را انجام دادند [10]. در مورد سازه ساندویچی چرخ‌های هواییما، نقطه اتصال با استفاده از یک تقویت موضعی که قطعه داخلی نامیده می‌شود، ساخته می‌شود. این قطعه داخلی با رزین ریخته شده در هسته نومکس ساخته می‌شود. آزمون‌های کشش به بیرون⁴ به طور متناوب بر روی قطعه داخلی انجام گرفته و جابجاگایی سه بعدی با روش‌های نوری اندازه‌گیری شده است. مدهای خزانی بالقوه (ایلهایه‌شدنگی)، شکست موضعی الیاف، جدایش هسته و پوسته، لهشگی هسته و کمانش برشی هسته زیاد بودند. آزمایشات نشان داد برای بارهای کمتر اثرات غیرخطی و پسماند⁵ عمدتاً به علت کمانش برشی هسته است. سپس قانون خزانی مدول برشی روی یک مدل المان محدود غیر خطی انجام شد.

تفتگاره، لیستروپ چندین اتصال T- شکل بین سازه‌های ساندویچی که در کاربردهای نیروی دریایی استفاده می‌شوند را بررسی قرار دادند [11]. در طرح موجود سازه‌ها بواسطه پرکننده⁶ و ورق‌های لایلهایه⁷ خارجی که دارای ضخامت مشابه با ورق‌های لایلهایه رویه‌ها هستند، به هم متصل شده‌اند. همچنین، مدلسازی المان محدود و مقایسه تنش‌ها در شکل‌های مختلف اتصال T انجام شد.

دمليو و همکاران یک پروژه تجربی جهت تعیین رفتار استاتیکی و خستگی نمونه‌های ساخته شده از ورق‌های فولادی و سازه‌های ساندویچی کامپوزیتی که با اتصالات مکانیکی یا کور به هم متصل شده بودند انجام دادند [12]. از داده‌های حاصل از آزمون استاتیکی و خستگی می‌توان ملاحظاتی جهت استفاده از سازه‌های ساندویچی کامپوزیتی متصل شده با اتصال دهنده‌ها بدست آورد. عملیات متهزنی (که معمولاً بحرانی می‌باشد و نیازمند ایزار خاص و راه حل‌های فنی اصلاح شده است) احتمالاً به علت اثر محکم‌کنندگی چسب بین هسته و پوسته، کمتر از حد انتظار بحرانی بود. در آزمون‌های استاتیکی، اتصالات در بارگذاری برشی بهتر عمل کردند. پی‌سازی پنل‌های ساندویچی کامپوزیتی فقط تنزل جزئی ویژگی‌های مکانیکی اتصال را سبب شد. هم الیاف رویه‌ها و هم ضخامت هسته سازه ساندویچی روی استحکام خستگی اتصالات آزمون شده تأثیر داشت.

بوژه ولنایا و همکاران اثرات خمشی موضعی را در مجاورت قطعات داخلی ساندویچ پنل مورد بررسی قرار دادند [13]. این اثرات خمشی موضعی به علت افزایش تنش‌های خمشی در رویه‌های سازه ساندویچی و تنش‌های نرمال و برشی در هسته بوجود می‌آیند. یک مدل تحلیلی برای یک سازه ساندویچی با قطعات داخلی دایره‌ای با خواص الاستیک متفاوت با هسته اصلاح شد. تنش‌های موضعی ایجاد شده در رویه‌ها و هسته به علت وجود قطعه داخلی از طریق روابط تحلیلی ساده بیان می‌شوند. از روش المان محدود جهت اثبات کارامد بودن مدل تحلیلی استفاده شد و انطباق خوبی بین نتایج تحلیلی و عددی مشاهده گردید. سپس یک قطعه داخلی دایره‌ای در یک پنل ساندویچی عرشه کشته در نظر گرفته شد و مورد بهینه‌سازی قرار گرفت.

دودکینز و همکاران طراحی اتصالات در سازه‌های پلیمر تقویت شده با الیاف را در کشتی مورد بررسی قرار دادند و طرح‌های اتصالات بهینه‌شده که دارای استحکام بالاتر و با وزن کاهش‌یافته می‌باشند، را ارائه دادند [14].

هیمبز، پین رفتار شکست انواع مختلف قطعات داخلی گلدانی یا محفظه‌ای⁸ و اتصالات گوشه را در سازه ساندویچی‌های با هسته لانه زنبوری

رویه‌ها با چسب به هسته چسبانده می‌شوند تا امکان انتقال بار بین اجزاء حاصل گردد [4-2].

در بین هسته‌های مختلف، هسته‌های لانه زنبوری به علت داشتن قابلیت جذب انرژی بالا از اهمیت به سازایی برخودار می‌باشند. همچنین در این هسته‌ها، با تغییر پارامترهای هندسی از قبیل ضخامت، ارتفاع، اندازه سلول و زاویه داخلی می‌توان خواص مختلفی بدست آورد [5].

در سازه‌های ساندویچی بزرگ یا پیچیده مانند بدنه کشتی‌ها، قطعات و هوایپیماها و همچنین پنل‌های داخلی مانند کف و دیواره‌ها، پنل‌های ساندویچی از قبل ساخته شده باید با استفاده از اتصالات به هم متصل گردد. بنابراین استفاده از اتصالات بین سازه‌های ساندویچی در اکثر موارد اجتناب ناپذیر است [6].

اتصالات ساندویچی عموماً فلزی بوده و با استفاده از رزین و یا پیچ و یا هر دو به سازه ساندویچی متصل می‌شوند. برخی از مشکلات چسباندن قطعات فلزی و کامپوزیت‌ها به یکدیگر مربوط به اختلاف زیاد بین خواص مکانیکی این دو و ناهمسانگردی زیاد کامپوزیت‌ها می‌باشد. عدم تطابق سفتی⁹ عموماً منجر به تمرکز تنش زیاد و اتصال ضعیف می‌شود [7].

در بخش زیر به برخی از کارهای انجام شده در این حوزه اشاره شده است:

سائو، گرنستد دو نوع اتصال چسبی - پیچی و اتصال سوراخدار همراه با تزریق¹⁰ بین مقاطعی از فولاد ضدزنگ از یک طرف و از طرف دیگر سازه ساندویچی با رویه‌های کامپوزیتی و هسته از جنس فوم را مورد بررسی قرار دادند [6]. نمونه‌های تیر شامل اتصال ساخته شد و تحت بارهای خمشی و برشی، مورد آزمایش قرار گرفتند. دو نوع تیر مرجع ساخته شد و مورد آزمون قرار گرفت: تیر ساندویچی کامپوزیتی و تیر مرجع فولادی. نتایج آزمون‌ها نشان داد هر دو نوع اتصال استحکام خوبی دارند و در هیچ کدام شکست اتصال اتفاق نیفتاد. خرابی همیشه دورتر از اتصال و در بخش کامپوزیتی تیر ساندویچی و عموماً در رویه تحت بار فشاری اتفاق می‌افتد.

نیکلاس روش پیدا کردن هندسه بهینه یک اتصال پنل به پنل در چیدمان طولی که با استفاده از نرم‌افزار انسیس انجام شد را ارائه داد [8]. پارامترهایی که مقادیر تا حد امکان پایین ضرایب تمرکز تنش هندسی در جرم و تغییرشکل‌های قابل قبول سازه را تضمین می‌کردند، پیدا شدند. با تحلیل نتایج بدست آمده، هندسه بهینه اتصال موردنظر ارائه گردید.

سانگ و همکاران یک مطالعه تجربی روی بارهای شکست برشی و کشش بیرون اتصالات ساندویچ‌های کامپوزیتی انجام دادند [9]. جهت ساخت نمونه‌ها از هسته لانه زنبوری نومکس و کامپوزیت کربن-اپوکسی استفاده شد. 80 نمونه که 16 نوع آن‌ها بسته به ارتفاع هسته، چگالی هسته، قطعه داخلی¹¹ و جهت بارگذاری متغیر بودند، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که برای بارگذاری کشش بیرون گرچه بر شکست اتصال تحت تأثیر چگالی و ارتفاع هسته است ولی آن‌ها شدیداً از ضخامت رویه‌ها تأثیر می‌پذیرند. اتصالی که در آن لقی قرار داده شده بود و آن لقی با موادمعدنی پوشیده بود، بر شکست بیشتری را نسبت به حالتی که قطعه داخلی بدون لقی نصب شده بود، نشان داد. در بارگذاری برشی، بارهای شکست اتصالات تحت تأثیر ضخامت رویه بود و خواص هسته نظیر ارتفاع و جهت هسته تأثیر ناچیزی روی بار شکست داشت.

بنیاوانیچاکول و همکاران تحلیل عددی و تجربی بر روی قطعات داخلی

⁴ Pull out

⁵ Hysteresis

⁶ Filler

⁷ Laminate

⁸ Potted

جدول 1 مشخصات هر یک از اجزاء سازه ساندویچی

Table 1 Characteristic of each of the sandwich components

اجزاء	جنس
اتصالات	آلیاژ آلومینیوم 6063-T5
رویه فوقانی	کامپوزیت رزین اپوکسی (رزین اکسون- اپولم 2002 با هاردنر اپولم 2002) و الیاف شیشه تک جهته UD 350 gr/m ² با چیدمان [0/90/0/90/0/90] با ضخامت 2.6 mm (نسبت رزین به الیاف 60 به 40 درصد وزنی)
رویه تحتانی	کامپوزیت رزین اپوکسی (رزین اکسون- اپولم 2002 با هاردنر اپولم 2002) و الیاف شیشه تک جهته UD 350 gr/m ² با چیدمان [0/90/0/90/0/90] با ضخامت 1.3 mm (نسبت رزین به الیاف 60 به 40 درصد وزنی)
هسته	لانه زنبوری آلومینیومی (40 kg/m ³) با ضخامت دیواره 0.05 mm و اندازه سلول 6 mm و ارتفاع 15 mm

هیدروکسید سدیم زدوده شد. به این ترتیب که 30 گرم هیدروکسید سدیم در 1 لیتر آب حل کرده و لانه زنبوری به مدت 5 دقیقه در این محلول قرار داده شد. به این عمل اصلاح سطح^۳ گفته می‌شود. پس از اصلاح سطح لانه زنبوری‌ها، ظرف مدت 24 ساعت باید عمل اتصال به رویه‌ها انجام شود تا اثر اصلاح سطح از بین نزود. اتصال رویه‌ها به هسته در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول، پس از آماده‌سازی رزین با نسبت وزنی رزین به هاردنر (100:10)، رزین با استفاده از قلم مو، به رویه زیرین اعمال شد و لانه زنبوری در محل مناسب روی رویه زیرین قرار گرفت. یک وزنه 5 کیلوگرمی به شکل صفحه فلزی صاف به منظور ایجاد فشار بر روی سطح هسته قرار داده شد. پس از گذشت 12 ساعت و پخت رزین موجود بین رویه و هسته، رزین بر رویه بعدی اعمال شد و لانه زنبوری بر روی آن قرار گرفت و دوباره وزنه روی کل مجموعه به مدت 12 ساعت قرار داده شد. سپس با داشتن هر یک از سازه‌های ساندویچی عملیات اتصال آن‌ها به هم با استفاده از پروفیل اتصال آلومینیومی انجام شد. برای این منظور ابتدا پروفیل آلومینیومی به روش گفته شده اصلاح سطح گردید و سپس رزین اپوکسی بر روی آن اعمال شد و دو سازه ساندویچی در محل‌های مناسب روی پروفیل قرار گرفت و بر روی مجموعه به مدت 24 ساعت وزنه 5 کیلوگرمی قرار داده شد. به منظور بررسی تکرار پذیری نتایج 5 آزمون بر روی هر گروه از نمونه‌ها انجام گرفت.

2- آزمون‌های تجربی

در این تحقیق، آزمون ضربه سرعت پایین بر روی نمونه‌ها طبق شکل 3 در دمای اتاق (25°C) و رطوبت نسبی محیط (65%) انجام گرفت. همان‌طور که در شکل دیده می‌شود، نمونه آزمون بین دو قاب فلزی (هم



Fig. 3 Low velocity impact test on the specimens with connections type 1 and 2

شکل 3 آزمون ضربه سرعت پایین بر روی نمونه‌های دارای اتصال نوع 1 و 2

³ Etching

نومکس مورد بررسی قرار دادند [15]. آزمون‌های بیرون کشیدن^۱ روی قطعات داخلی نشان داد که در ابتدا شکست بر بشی هسته اتفاق افتاد و پس از آن سلول‌های گلدانی تحت پارگی کششی دچار شکست شدند. تحت بارگذاری برش بیرون^۲، سلول‌های گلدانی و رویه بالایی در برش دچار شکست شدند و در این آزمون موقعیت قطعه داخلی ناحیه گلدانی تأثیر چشمگیری روی نتایج داشت ولی نوع قطعه داخلی هیچ تأثیری نداشت. در هر دو آزمایش نمونه‌های شکست تحت تأثیر نوع بارگذاری بودند. رفتار شکست اتصالات گوشه تحت بارهای خمی یا برشی در ابتدا با جدایش سطوح اتصال مربوطه بدست آمد. تحلیل المان محدود هم با نرم‌افزار آل اس داینا انجام شد و نتایج دو روش فوق انبساط خوبی با هم داشتند.

در این پژوهه آزمون ضربه سرعت پایین بر روی نمونه‌های شامل دو نوع اتصال فلزی با هندسه‌های متفاوت انجام شد. بعلاوه به منظور شبیه‌سازی رفتار سازه‌های ساندویچی دارای اتصال، مدل‌سازی نمونه‌ها با استفاده از یک نرم‌افزار برایه روش المان محدود صورت پذیرفت. با تکیه بر مقایسه نتایج عددی و تجربی، صحه‌گذاری نتایج شبیه سازی نرم‌افزاری انجام گرفت و سپس برای هر دو اتصال، تأثیر افزایش طول و ضخامت بر رفتار اتصال از طریق تحلیل پارامتری با استفاده از مدل المان محدود بدست آمد، مورد بررسی قرار گرفت.

2- تحلیل تجربی

2-1- شکل شماتیک اتصالات

در این پژوهه دو نوع اتصال بین سازه‌های ساندویچی مورد بررسی قرار گرفته است. شکل شماتیک دو نوع اتصال در شکل‌های 1 و 2 نشان داده شده است. مشخصات هر یک از اجزاء سازه ساندویچی در جدول 1 قید گردیده است.

2-2- ساخت نمونه‌های آزمون

برای ساخت نمونه‌ها، ابتدا رویه‌های ساندویچ پتل با روش تزریق در خلاء ساخته شده و به ابعاد مناسب بریده شدند. سپس لانه زنبوری آلومینیومی به ابعاد مناسب برش داده شد و آلودگی‌های آن با استفاده از محلول




Fig. 1 Schematic Figure of connection type 1

شکل 1 شکل شماتیک نمونه با اتصال نوع اول




Fig. 2 Schematic Figure of connection type 2

شکل 2 شکل شماتیک نمونه با اتصال نوع دوم

¹ Pull out

² Shear out




Fig. 5 Boundary conditions for sandwich plates

شکل ۵ شرایط مرزی برای ورق‌های ساندویچی

مرزی را برای ورق‌ها نشان می‌دهد.

خواص رویه‌های ساندویچ در سه جهت با استفاده از آزمون تجربی بر اساس استاندارد ASTM D638 بدست آمد [16] که برای نمونه، نمودار ۶-کرنش تجربی حاصل از آزمون کشش در راستای ۱ و ۲ در شکل ۶ نشان داده شده است. رویه‌ها در نرمافزار، ماده اورتوتروپ^۳ مدل شدند. رفتار پلاستیک اتصال و لانه زنیوری با استفاده از نمودار ۶-کرنش دو خطی^۴ مدل شد و در نرمافزار با ماده پلاستیک-سینماتیک^۵ مدل گردید و خواص آلومینیوم از کلید آلومینیوم استخراج شد [17]. نمودار ماده پلاستیک-سینماتیک در شکل ۷ نشان داده شده است. خواص مکانیکی رویه‌های کامپوزیتی در جدول ۲ و خواص مکانیکی اتصالات و لانه زنیوری در جدول ۳ قید شده است.

4- نتایج و بحث

به علت عدم وجود حسگر سرعت در دستگاه آزمون، سرعت ضربه‌زننده از آزمون‌های تجربی در دسترس نبوده و عبارت "سرعت ضربه‌زننده"، قید شده در بندهای زیر، از نرمافزار بدست آمده است.

4-1- نمودار نیرو- زمان حاصل از آزمون ضربه سرعت پایین بر روی

نمونه‌های شامل اتصال نوع اول و دوم

نمودار نیرو- زمان حاصل از انجام آزمون ضربه سرعت پایین بر روی ورق شامل اتصال نوع اول و مقایسه آن با نتایج حاصل از تحلیل عددی در شکل 8 نشان داده شده است. از بین نمودارهای تجربی بدست آمده از آزمون‌های مشابه، یکی از نمودارها به عنوان شاخص انتخاب گردید و در نمودارها ارائه شد.

مدت زمان کل تماس و مقدار نیروی ماکریزم و زمان مربوط به آن در جدول ۴ قید گردیده است.

نمودار شکل 8 را می‌توان به چهار بخش تقسیم نمود. در ابتدا ضربه بر تمام اتصال وارد نشده و فقط رویه‌های فوقانی با تکیه‌گاه‌های بخش‌های برآمده اتصال (سطح مشخص شده با رنگ متمايز در شکل 9) ضربه را تا حدی که می‌تواند تحمل می‌نمایند که در نمودار شکل 8 به همان بخش I مربوط می‌شود. سپس رویه‌های فوقانی با فضای خالی زیر خود مواجه شده و یک کاهش ناگهانی نیرو مشاهده می‌شود. (بخش II). سپس به دلیل آنکه تکیه‌گاه کامل و پیوسته می‌شود و کل اتصال درگیر می‌شود، مجدداً افزایش

از بالا و هم از پایین) قرار داده شد و فقط $20\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ آن تحت ضربه قرار گرفت و نمونه آزمون و این صفحات توسط چهار گیره به هم محکم شدند.

دو قطعه فولادی با جرم‌های 3.245 kg و 2.712 kg (یعنی جرم کل ضربه‌زننده: 5.957 kg) از ارتفاع 0.5 m بر روی نمونه‌ها ضربه زدند. عکس ضربه‌زننده در شکل 4 نشان داده شده است. قطر ضربه‌زننده 145 mm می‌باشد.

بنابراین انرژی ضربه به صورت رابطه (1) بدست می‌آید:

$$u = mgh = 5.957 \times 9.81 \times 0.5 = 29.22 \text{ J} \quad (1)$$

سرعت ضربه زننده در لحظه ورود به نمونه با روابط (3,2) بدست می‌آید:

$$u = \frac{1}{2} mV^2 = \frac{1}{2} 5.957 V^2 = 29.22 \quad (2)$$

$$V = \frac{3.1321}{m} \text{ s}$$

پس از انجام آزمون ضربه نمودارهای نیرو- زمان استخراج شدند.

لازم به ذکر است که با انرژی ضربه 29.22 J، رفتار نمونه در ناحیه الاستیک باقی ماند و هیچ گونه خرابی در هیچ یک از اجزاء مشاهده نگردید. با توجه به شکل 3، برخورد بر روی رویه فوقانی انجام شده است و در زیر آن پروفیل آلومینیومی و لانه زنیوری نیز درگیر می‌شوند.

3- تحلیل عددی

در این پژوهه یک مدل عددی با استفاده از نرمافزار ANSYS داینا برای شبیه‌سازی آزمون‌ها پیشنهاد گردید.

برای انجام تحلیل عددی، پس از ایجاد مدل هندسی در هریک از حالات، برای ایجاد شبکه، مدل در نرمافزار هابیرمش وارد گردید. لازم به ذکر است که ضربه زننده برای آزمون‌های ضربه نیز به صورت یک استوانه صلب در نظر گرفته شد که با سرعت اولیه 3.1321 m/s بر نمونه ضربه زد.

به منظور کاهش تعداد المان‌ها و کاهش زمان حل، با استفاده از تقارن، فقط ۱/۴ ورق مدل و قیود تقارن اعمال گردید. شبکه مربعی دوبعدی برای لانه زنیوری ایجاد گردید و برای سایر اجزاء شبکه هشت‌وجهی سه بعدی مورد استفاده قرار گرفت (لانه زنیوری، دو بعدی^۱ و بقیه اجزاء سه بعدی^۲ مدل شدند).

بر روی دو سطح خارجی رویه‌های بالا و پایین، قید گیردار و بر روی دو سطح داخلی آن‌ها قید تقارن اعمال گردید.

شرایط تماس اتصال گره به سطح بین لانه زنیوری و رویه‌های فوقانی و تحتانی و اتصال با رویه‌های فوقانی و تحتانی اعمال گردید. شکل 5 شرایط




Fig. 4 Photo of the projectile

شکل 4 عکس ضربه‌زننده

¹ Shell² Solid³ MAT_Orthotropic_Elastic⁴ Bilinear⁵ MAT_Plastic_Kinematic

جدول 3 خواص مکانیکی اتصالات و لانه زنپوری

تنش تسلیم (MPa)	ضریب پوآسون	مدول الاستیک (GPa)	چگالی (kg/m ³)	جنس	اجزاء
145.0	0.330	68.3	2690	آلومینیوم 6063-T5	اتصالات
90.0	0.330	69.3	2680	آلومینیوم 5052-O	لانه زنپوری




شکل 8 نمودار نیرو-زمان حاصل از انجام آزمون ضربه سرعت پایین بر روی ورق شامل اتصال نوع اول و مقایسه آن با نتایج حاصل از تحلیل عددی

جدول 4 مدت زمان کل تماس و مقدار نیروی مکاکریم و زمان مربوط به آن برای اتصال نوع اول


Table 4 Contact duration time and the maximum force and its corresponding time for connection type 1

مقدار میانگین آزمون‌ها	مدت زمان کل نیروی مکاکریم (N)	مدت زمان کل تماس (μsec)	نیروی مکاکریم (μsec)
21	34377.595	54.5	
20	37466.016	60	
-4.62%	+8.98%	+10.1%	درصد اختلاف نتیجه ال اس دایانا با مقدار متوسط تجربی




شکل 9 سطوح برآمده روی اتصال نوع 1

نمودار نیرو-زمان حاصل از انجام آزمون ضربه سرعت پایین بر روی ورق شامل اتصال نوع دوم و مقایسه آن با نتایج حاصل از تحلیل عددی در شکل 10 نشان داده است.



شکل 6 منحنی تنش-کرنش ناشی از آزمون کشش رویه‌ها در جهت ۱ و ۲

شکل 6 منحنی تنش-کرنش ناشی از آزمون کشش رویه‌ها در جهت ۱ و ۲

شکل 7 رفتار الاستیک-پلاستیک با سختشدنگی ایزوتروپ و سینماتیک که در آن طول تغییرشکل یافته و تغییرشکل نیافته نمونه کشش تک محوره می‌باشد. E شیب منحنی تنش-کرنش دو خطی است.


جدول 2 خواص مکانیکی رویه‌های کامپوزیتی

Table 2 Mechanical properties of GRP


خاصیت	مقادیر
چگالی (kg/m ³)	1540
مدول الاستیک در جهت ۱ (GPa)	44.6
مدول الاستیک در جهت ۲ (GPa)	17.0
مدول الاستیک در جهت ۳ (GPa)	16.7
ضریب پوآسون	0.079
ضریب پوآسون	0.090
ضریب پوآسون	0.353
مدول برشی در جهت ۱ (GPa)	3.49
مدول برشی در جهت ۲ (GPa)	3.46
مدول برشی در جهت ۳ (GPa)	3.2

در نیرو مشاهده می‌شود (بخش III) و درنهایت با صفر شدن سرعت ضربه زننده در نقطه پیک بین بخش III و بخش IV، در بخش IV کاهش نیرو به علت برگشت (خروج) ضربه زننده دیده می‌شود.

لازم به ذکر است که افت و خیزهای موضعی موجود در نمودار تجربی شکل 8 مربوط به نویزهای ایجادشده به علت ماهیت آزمایش ضربه می‌باشد.



شکل ۱۱ نمودار نیرو-زمان حاصل از انجام آزمون ضربه سرعت پایین بر روی ورق های شامل اتصال نوع اول و دوم



شکل ۱۰ نمودار نیرو-زمان حاصل از انجام آزمون ضربه سرعت پایین بر روی ورق شامل اتصال نوع دوم و مقایسه آن با نتایج حاصل از تحلیل عددی

جدول ۶ مقایسه عملکرد دو نوع اتصال تحت ضربه سرعت پایین

Table 6 Comparison between the performance of the two connections under low velocity impact test

اتصال نوع اول	اتصال نوع دوم
0.1	0.353
28	44
37948.7	35136.99
261715.17	99538.2
7	6
22.44	17.98
154.76	50.93

دارای اتصال نوع اول می باشد علت این امر را می توان بالاتر بودن ممان دوم سطح در اتصال نوع دوم و مقاومت خمی بیشتر این اتصال دانست. با توجه به اینکه وزن اتصال نوع دوم کمتر از اتصال نوع اول می باشد، در بارگذاری دینامیکی و در محدوده الاستیک، استفاده از اتصال نوع دوم پیشنهاد می گردد.

۵- تحلیل پارامتری

برای هر یک از اتصالات تحت بارگذاری ضربه سرعت پایین، دو تحلیل پارامتری روی طول اتصال و ضخامت اتصال انجام شده است.

برای تحلیل پارامتری روی ضخامت، با ثابت نگهداشتن ابعاد دیگر، مقدار پارامتر ضخامت، در پنج مرحله و در هر مرحله به مقدار 0.25 mm افزایش داده شد و منحنی های نیرو-زمان استخراج شدند. برای تحلیل پارامتری روی طول، با ثابت نگهداشتن ابعاد دیگر، مقدار پارامتر طول در پنج مرحله و در هر مرحله به مقدار 5 mm افزایش داده شد و منحنی های نیرو-زمان استخراج شدند.

نمودار نیرو-زمان حاصل از انجام بارگذاری ضربه سرعت پایین بر روی ورق شامل اتصال نوع اول در ضخامت های مختلف اتصال، در شکل 12 ارائه گردیده است.

همان طور که در شکل 12 مشاهده می شود، افزایش ضخامت اتصال تأثیر قابل توجهی بر بخش های I و II نمودار نیرو-زمان ندارد ولی در بخش های III و IV نمودار، با افزایش ضخامت اتصال، مقدار ماکزیمم نیرو افزایش

مدت زمان کل تماس و مقدار نیروی ماکزیمم و زمان مربوط به آن در جدول ۵ قید گردیده است.

در لحظه شروع تماس، نیروی تماس صفر است و ضربه زننده دارای سرعت اولیه 3.1321 m/s می باشد. با نفوذ ضربه زننده در هدف، سرعت آن کاهش یافته و نیروی تماس زیاد می شود تا نیروی تماس به حداقل مقدار خود می رسد و پس از آن ضربه زننده شروع به برگشت می کند. در این مدت زمانی نیروی تماس کاهش می یابد و نهایتا در لحظه جدا شدن ضربه زننده از هدف نیروی تماس مجددا به صفر می رسد. افت و خیزهای موضعی موجود در نمودار تجربی مربوط به نویزهای ایجاد شده به علت ماهیت آزمایش ضربه می باشد.


۴-۲- تفاوت عملکرد دو نوع اتصال در بارگذاری ضربه سرعت پایین
نمودار نیرو-زمان حاصل از آزمون های ضربه سرعت پایین دو ورق شامل اتصالات نوع اول و دوم در شکل 11 نشان داده شده است. در جدول ۶ مدت زمان کل تماس، نیروی ماکزیمم، زمان مربوط به نیروی ماکزیمم و جذب انرژی برای هر دو نوع اتصال مقایسه گردیده است. مقدار جذب انرژی از تفاضل انرژی های جنبشی ضربه زننده در ورود به هدف و خروج از هدف محاسبه گردیده است و در محاسبه آن سرعت ضربه زننده از نرم افزار استخراج گردیده است.

با توجه به اعداد قیدشده در جدول ۶، نیروی ماکزیمم نمونه دارای اتصال نوع دوم به مقدار 8% و جذب انرژی آن به مقدار 24.8% بیشتر از نمونه

جدول ۵ مدت زمان کل تماس و مقدار نیروی ماکزیمم و زمان مربوط به آن برای اتصال نوع دوم

Table 5 Contact duration time and the maximum force and its corresponding time for type 2 specimens

مقدار میانگین آزمون ها	مدت زمان	نیروی	نیروی	مقدار مربوط به
ال اس داینا	کل تماس	ماکزیمم	ماکزیمم	کل تماس
درصد اختلاف نتیجه ال اس	(s)	(N)	(s)	(s)
7.5	38695.27	28.5		
10	37924.40	34		
+33%	-2%	+19.3%		
				داینا با مقدار متوسط تجربی




شکل ۱۳ نمودار نیرو- زمان حاصل از انجام آزمون ضربه سرعت پایین بر روی ورق شامل اتصال نوع دوم در ضخامت‌های مختلف اتصال

جدول 8 تغییرات جرم و جذب انرژی با افزایش ضخامت اتصال نوع دوم تحت ضربه سرعت پایین

Table 8 Changes of the mass and energy absorption with increasing the thickness of connection type 2 under low velocity impact

	افزایش ضخامت (mm)	1.25	1	0.75	0.5	0.25	0
جرم اتصال (kg)	0.225	0.209	0.194	0.178	0.162	0.145	0.145
سرعت ضربه‌زننده در ورود (m/s)	3.1321	3.1321	3.1321	3.1321	3.1321	3.1321	3.1321
سرعت ضربه‌زننده در خروج (m/s)	1.4835	1.4896	1.4922	1.4978	1.5011	1.5083	1.5083
جذب انرژی (J)	22.664222.610222.587122.537222.507722.4432						
جذب انرژی در واحد جرم (J/kg)	100.73	108.18	116.42	126.61	138.94	154.78	154.78



شکل ۱۲ نمودار نیرو- زمان حاصل از انجام آزمون ضربه سرعت پایین بر روی ورق شامل اتصال نوع اول در ضخامت‌های مختلف اتصال


می‌یابد. علت این پدیده آن است که در بخش‌های I و II، نیروی ناشی از ضربه عمدها توسعه رویه‌های کامپوزیتی تحمل شده و در بخش‌های III و IV اتصال هم درگیر می‌شود.

جدول 7 تغییرات جرم و جذب انرژی با افزایش ضخامت اتصال نوع اول تحت ضربه سرعت پایین را نشان می‌دهد. با توجه به اعداد قیدشده در جدول 7، با افزایش ضخامت اتصال، جذب انرژی بیشتر می‌شود. با افزایش 0.5 mm ضخامت، بر جرم اتصال به مقدار 9.34% افزوده می‌شود و جذب انرژی به مقدار 1.744% افزایش می‌یابد.

نمودار نیرو- زمان حاصل از انجام بارگذاری ضربه سرعت پایین بر روی ورق شامل اتصال نوع دوم در ضخامت‌های مختلف اتصال، در شکل 13 نشان داده شده است.

همان‌طور که در شکل 13 مشاهده می‌شود با افزایش ضخامت اتصال، حداکثر نیرو افزایش می‌یابد. جدول 8 تغییرات جرم و جذب انرژی را با افزایش ضخامت اتصال نوع دوم نشان می‌دهد. همان‌طور که در جدول 8 مشاهده می‌شود، با افزایش 0.5 mm در ضخامت اتصال جرم آن به مقدار 22.75% و جذب انرژی آن 0.419% افزایش می‌یابد.

نمودار نیرو- زمان حاصل از انجام بارگذاری ضربه سرعت پایین بر روی نمونه شامل اتصال نوع 1 در طول‌های مختلف اتصال، در شکل 14 ارائه گردیده است.



شکل ۱۴ نمودار نیرو- زمان حاصل از انجام آزمون ضربه سرعت پایین بر روی ورق شامل اتصال نوع اول در طول‌های مختلف اتصال

همان‌طور که در شکل 14 دیده می‌شود، افزایش طول اتصال تأثیر قابل توجهی بر بخش‌های I و II نمودار نیرو- زمان ندارد ولی در بخش‌های III و

جدول 7 تغییرات جرم و جذب انرژی با افزایش ضخامت اتصال نوع اول تحت ضربه سرعت پایین

Table 7 Changes of the mass and energy absorption with increasing the thickness of connection type 1 under low velocity impact

	افزایش ضخامت (mm)	1.25	1	0.75	0.5	0.25	0
جرم اتصال (kg)	0.439	0.422	0.405	0.386	0.37	0.353	0.353
سرعت ورودی ضربه‌زننده (m/s)	3.1321	3.1321	3.1321	3.1321	3.1321	3.1321	3.1321
سرعت خروجی ضربه‌زننده (m/s)	1.9161	1.918	1.8972	1.915	1.9211	1.9423	1.9423
جذب انرژی (J)	18.283818.262118.498518.296418.226717.9827						
جذب انرژی در واحد جرم (J/kg)	41.65	43.27	45.67	47.4	49.26	50.94	50.94

جدول 10 تغییرات جرم و جذب انرژی با افزایش طول اتصال نوع دوم تحت ضربه سرعت پایین

Table 10 Changes of the mass and energy absorption with increasing the length of connection type 2 under low velocity impact					
افزایش طول (mm)	0	5	10	15	20
جرم اتصال (kg)	0.145	0.155	0.165	0.175	0.185
سرعت ضربه‌زننده در ورود (m/s)	3.1321	3.1321	3.1321	3.1321	3.1321
سرعت ضربه‌زننده در خروج (m/s)	1.6648	1.6384	1.6303	1.6202	1.5083
جذب انرژی (J)	20.9641521.2238921.3027521.4005322.44324				
جذب انرژی در واحد جرم (J/kg)	113.319	121.279	129.107	138.068	154.78

اتصال، آزمون‌های ضربه سرعت پایین انجام گرفت. هر دو اتصال از آلیاژ آلومینیوم T5-6063 ساخته شدند اما هندسه آن‌ها متفاوت بود. اگر چه طول مسیر اتصال در نوع اول اتصال بیشتر می‌باشد اما در بارگذاری ضربه، حداکثر نیرو و جذب انرژی نمونه دارای اتصال نوع دوم بیشتر از اتصال نوع اول بود. علت این امر آن است که اتصال نوع دوم به علت شکل هندسی خاص خود، دارای قابلیت جذب انرژی بیشتری است و با توجه به اینکه اتصال نوع دوم دارای وزن کمتری نسبت به اتصال نوع اول می‌باشد، استفاده از اتصال نوع دوم در این نوع بارگذاری پیشنهاد می‌گردد.

تحلیل پارامتری بر پایه المان محدود نشان داد افزایش ضخامت در هر دو نوع اتصال، جذب انرژی آن‌ها را افزایش می‌دهد در حالی که افزایش طول منجر به افزایش جذب انرژی در نمونه شامل اتصال نوع اول و کاهش جذب انرژی در نمونه شامل اتصال نوع دوم شده است. ذکر این نکته ضروری است که در هر دو نوع اتصال افزایش ضخامت منجر به افزایش وزن بیشتری نسبت به افزایش جذب انرژی می‌شود.

7- مراجع

- [1] A. R. Pourmoayed, K. MalekzadehFard, M. Shahravi, Buckling and Vibration analysis of a thick cylindrical sandwich panel with flexible core using an improved higher-order theory, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 17, No. 3, pp. 227-238, 2017. (in Persian) [فارسی]
- [2] F. Hassanpour Roudbeh, G. H. Liaghat, H. Sabouri, H. Hadavinia, Investigation of interaction between aluminum facing and honeycomb structure in quasi-static and impact loading, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 16, No. 7, pp. 23-31, 2016. (in Persian) [فارسی]
- [3] N. Pirmohammadi, G. H. Liaghat, M. Hossein Pol, Experimental investigation on ballistic behavior of sandwich panels made of honeycomb core, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 14, No. 4, pp. 21-26, 2014. (in Persian) [فارسی]
- [4] M. Safari, H. Biglari, Frequency dependent damped vibration of composite sandwich beam with viscoelastic and transverse flexible core based on GHM method, *Journal of Science and Technology of Composites*, Vol. 3, No. 4, pp. 397-408, 2017. (in Persian) [فارسی]
- [5] N. Vahdatzad, S. Ebrahimi, G. H. Liaghat, Oblique crashworthiness optimization and sensitivity analysis of tapered sandwich columns, *Journal of Science and Technology of Composites*, Vol. 4, No. 1, pp. 25-34, 2017. (in Persian) [فارسی]
- [6] J. Cao, J. L. Grenestedt, Design and testing of joints for composite sandwich/steel hybrid ship hulls, *Composites: Part A*, Vol. 35, No. 9, pp. 1091-1105, 2004.
- [7] T. N. Bitzer, *Honeycomb Technology*, 1st edition, pp. 80-97, Nederland, Springer Netherlands, 1997.
- [8] K. Niklas, Search for optimum geometry of selected steel sandwich panel joints, *Polish Maritime Research*, Vol. 15, No. 2, pp. 26-3, 2008.
- [9] K. Song, J. Y. Choi, J. H. Kweon, J. H. Choi, K. S. Kim, An experimental study of the insert joint strength of composite sandwich structures, *Composite Structures*, Vol. 86, No. 1, pp. 107-113, 2008.
- [10] P. Bunyawanichakul, B. Castanier, J. J. Barrau, Experimental and numerical analysis of inserts in sandwich structures, *Applied Composite Materials*, Vol. 12, No. 3, pp. 177-191, 2005.

IV نمودار، با افزایش طول اتصال مقدار ماکریم نیرو افزایش می‌یابد. جدول 9 تغییرات جرم و جذب انرژی را با افزایش طول اتصال نوع اول نشان می‌دهد. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود، با افزایش طول، جذب انرژی افزایش می‌یابد. افزایش 5 mm در طول اتصال منجر به افزایش 4.53% در جرم و افزایش در جذب انرژی به مقدار 0.83% می‌شود.

نمودار نیرو- زمان حاصل از انجام ضربه سرعت پایین بر روی نمونه شامل اتصال نوع 2 در طول‌های مختلف اتصال، در شکل 15 ارائه گردیده است.

همان‌طور که در شکل 15 مشاهده می‌شود، با افزایش طول اتصال مقدار ماکریم نیرو افزایش می‌یابد.

جدول 10 تغییرات جرم و جذب انرژی را با افزایش طول اتصال نوع دوم نشان می‌دهد. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود، با افزایش 5 mm در طول اتصال، جرم آن 6.89% و جذب انرژی آن 4.6% کاهش می‌یابد.

6- نتیجه‌گیری

در این پژوهه دو نوع اتصال ساندویچی درنظر گرفته شد و بر روی هر دو نوع

جدول 9 تغییرات جرم و جذب انرژی با افزایش طول اتصال نوع اول تحت ضربه سرعت پایین

Table 9 Changes of the mass and energy absorption with increasing the length of connection type 1 under low velocity impact

افزایش طول (mm)	0	5	10	15	20	(mm)
جرم اتصال (kg)	0.353	0.369	0.385	0.401	0.417	
سرعت ضربه‌زننده در ورود (m/s)	3.1321	3.1321	3.1321	3.1321	3.1321	
سرعت ضربه‌زننده در خروج (m/s)	1.9423	1.9293	1.9173	1.9025	1.8377	
جذب انرژی (J)	17.98276	17.92861	18.13286	18.43854	18.27015	
جذب انرژی در واحد جرم (J/kg)	50.94	49.14	47.45	45.98	45.94	




Fig. 15 نمودار نیرو- زمان حاصل از انجام آزمون ضربه سرعت پایین بر روی ورق شامل اتصال نوع دوم در طول‌های مختلف اتصال

شکل 15 نمودار نیرو- زمان حاصل از انجام آزمون ضربه سرعت پایین بر روی ورق شامل اتصال نوع دوم در طول‌های مختلف اتصال

- attachments in FRP ships' structures, *Marine Structures*, Vol. 7, No. 2-5, pp. 365-398, 1994.
- [15] S. Heimbs, M. Pein, Failure behavior of honeycomb sandwich corner joints and inserts, *Composite Structures*, Vol. 89, pp. 575-588, 2009.
- [16] ASTM D 638, *Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics*, 2016, <https://www.astm.org/Standards/D638.htm>.
- [17] F. Matuji, *Key to Aluminium and Aluminium Alloys*, 1th Eddition, pp. 146-205, Fadak Isatis, 2006. (in Persian) (فارسی)
- [11] H. Toftegaard, A. Lystrup, Design and test of lightweight sandwich T-joint for naval ships, *Composites: Part A*, Vol. 36, pp. 1055-1065, 2005.
- [12] G. Demelio, K. Genovese, C. Pappalettere, An experimental investigation of static and fatigue behavior of sandwich composite panels joined by fasteners, *Composites: Part B*, Vol. 32, No. 4, pp. 299-308, 2001.
- [13] E. Bozhevolnaya, A. Lyckegaard, O. T. Thomsen, V. Skvortsov, Local effects in the vicinity of inserts in sandwich panels, *Composites: Part B*, Vol. 35, No. 6, pp. 619-627, 2004.
- [14] A. R. Dodkins, R. A. Shenoi, G. L. Hawkins, Design of joints and